

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# King® MasonCare® 300

Mortier de maçonnerie pour applications de rejointoiement

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le King® MasonCare® 300 est un mortier pré-mélangé et ensaché en usine, spécialement conçu pour le rejointoiement d'éléments de maçonnerie. King® MasonCare® 300 est formulé avec 1 partie de ciment Portland, de 2 parties de chaux hydratée de type S, de 9 parties de sable de maçonnerie à granulométrie contrôlée et d'un adjuvant entraîneur d'air.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Mélange calibré en usine
- Adhérence supérieure
- Faible résistance à la compression
- Excellente transmission de la vapeur d'eau
- Propriété d'autocicatrisation

### DOMAINES D'APPLICATION

- Rejointoiement de bâtiments ou de monuments (anciens ou modernes)
- Travaux de maçonnerie intérieurs et extérieurs

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditionnement          | Sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) enveloppés sur des palettes en bois.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aspect / Couleur         | Poudre / Gris, crème ou couleurs personnalisées.<br><br>Remarque : Peut être coloré en usine ou au chantier à l'aide du système de pigments King® Colour-Plus exclusif à Sika Canada. Tous les pigments utilisés sont conformes aux exigences de la norme <i>ASTM C979 Pigments for Integrally Colored Concrete</i> . |
| Durée de conservation    | 12 mois dans son conditionnement d'origine, intact, non-ouvert                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conditions d'entreposage | Entreposer au sec et à l'abri des intempéries. Au chantier, une bâche supplémentaire doit recouvrir les produits afin d'éviter les infiltrations d'eau.                                                                                                                                                               |
| DCC MasterFormat®        | 04 05 13 - Mortier et coulis pour maçonnerie<br><a href="#">Devis type pour la spécification</a> disponible sur le site Web de Sika Canada                                                                                                                                                                            |

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Résistance à la compression | ASTM C109 - Minimale |
|-----------------------------|----------------------|

|                            | 7 jours                 | 28 jours              |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| King® MasonCare® 300 Gris  | 3,5 MPa<br>(507 lb/po²) | 4 MPa<br>(580 lb/po²) |
| King® MasonCare® 300 Crème | 4 MPa<br>(580 lb/po²)   | 5 MPa<br>(725 lb/po²) |

Note: Les pigments utilisés pour colorer le mortier n'ont aucun effet sur ses propriétés mécaniques.

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Retrait</b>                      | <b>ASTM C596 / Retrait</b>                                         |
|                                     | King® MasonCare® 300 Gris 0,109 % à 91 jours                       |
|                                     | King® MasonCare® 300 Crème 0,135 % à 91 jours                      |
| <b>Diffusion de la vapeur d'eau</b> | <b>ASTM E96</b><br>25 Perms                                        |
| <b>Absorption d'eau</b>             | <b>ASTM C1506 / Retention d'eau</b><br>70 % Minimum                |
| <b>Porosité</b>                     | <b>EN-1015-7 Méthode EN-1015-7 / Teneur en air</b><br>14 % Maximum |

## MODE D'EMPLOI

|                                     |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rendement</b>                    | Environ 0,018 m³ (0,65 pi³) de mortier frais par sac de 30 kg (66 lb)                                                                                                        |
| <b>Température du produit</b>       | Se référer à la section « Conditions de mise en oeuvre et de protection » dans le <a href="#">devis type pour la spécification</a> disponible sur le site Web de Sika Canada |
| <b>Température de l'air ambiant</b> | Se référer à la section « Conditions de mise en oeuvre et de protection » dans le <a href="#">devis type pour la spécification</a> disponible sur le site Web de Sika Canada |
| <b>Température du substrat</b>      | Se référer à la section « Conditions de mise en oeuvre et de protection » dans le <a href="#">devis type pour la spécification</a> disponible sur le site Web de Sika Canada |
| <b>Consistance</b>                  | <b>ASTM C780 / Vicat Cone</b><br>15 mm ± 5 mm (0,6 po ± 0,2 po)                                                                                                              |

## VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## RESTRICTIONS

- Ne pas utiliser le mortier King® MasonCare® 300 pour la pose d'élément de maçonnerie ; dans ce cas utiliser le mortier King® MasonMix.
- Ne jamais utiliser au chantier des adjuvants visant à modifier le temps de prise, la maniabilité ou toute autre propriété du mortier plastique ou durci.
- Toujours utiliser de l'eau potable.
- Utiliser uniquement le dosage en eau recommandé afin d'obtenir les propriétés voulues du mortier à l'état plastique ou durci.
- Ne pas utiliser le King® MasonCare® 300 pour des applications au niveau ou en-dessous du sol.

- Ne jamais appliquer de mortier sur des surfaces gelées.
- Des variations de couleurs sur le mortier durci peuvent être observées même si le mélange mis en place a été préalablement fabriqué en usine et est conforme aux spécifications du projet. Ces variations de couleurs sont majoritairement attribuables à des conditions de mise en œuvre inadéquates telles que le délai entre le malaxage et lissage des joints, un manque de protection contre les intempéries durant la mise en œuvre, ou encore un taux d'absorption/d'humidité variable des éléments de construction. Afin d'éviter un résultat indésirable, nous vous recommandons de porter une attention particulière à ces derniers points.

## ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimi-

nation sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

### PRÉPARATION DE SURFACE

Préparer la surface à réparer de façon à enlever les particules détachées et le mortier défaillant sur une épaisseur correspondant minimalement à 2 fois l'épaisseur du joint à réparer ou jusqu'à l'obtention d'un mortier sain. Saturer d'eau le joint à réparer sans toutefois laisser d'eau stagnante dans les cavités à remplir.

### MALAXAGE

#### Petite gachée

Important : Afin d'éviter les problèmes de ségrégation, il faut toujours mélanger le contenu complet d'un sac. Si une quantité inférieure à 30 kg (66 lb) est requise, mélanger à sec – sans l'eau – le contenu complet d'un sac de King® MasonCare® 300 dans un contenant propre, prélever la quantité nécessaire, puis ajouter l'eau.

#### Grande gachée

Toujours mélanger le contenu complet du sac. Mélanger le King® MasonCare® 300 avec un maximum de 3,85 L (1,01 gal US) d'eau par 30 kg (66 lb) de mortier dans un malaxeur à mortier propre. Verser 3,3 L (0,87 gal US) d'eau dans le malaxeur et ajouter 30 kg (66 lb) de mortier King® MasonCare® 300. Mélanger cinq (5) minutes, ou de cinq (5) à dix (10) minutes lorsqu'un colorant est ajouté au chantier. Laisser le mortier reposer pour une courte période. À l'aide de l'eau restante, ajuster le mélange pour obtenir la consistance voulue.

Une fois bien malaxé, la consistance du mortier doit être suffisamment ferme pour permettre de façonner une boule à la main. Laisser le mortier reposer pendant 30 minutes avant de l'appliquer.

Une fois la consistance souhaitée obtenue, il est déconseillé d'ajouter de l'eau aux mortiers colorés afin de compenser la perte d'eau causée par l'évaporation. L'ajout d'eau peut affecter la couleur finale du produit.

### APPLICATION

La mise en oeuvre du mortier doit être notamment conforme aux exigences des sections 6 et 7 de la norme CSA-A371-14.

### MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILLAGE

#### MISE EN PLACE DU MORTIER

Bien compacter le mortier par couches successives d'une épaisseur maximale de 6 mm (¼ po). Les couches de mortier s'appliquent « humide sur humide ». Si les travaux sont interrompus, humecter à nouveau le joint avant de reprendre les travaux. Finir les joints et commencer la cure. Éviter de travailler en plein soleil ou d'être exposé au vent. Le soleil et le

vent sont des éléments à prendre en considération afin d'éviter les problèmes de fissuration.

### LISSAGE DES JOINTS

Le lissage des joints exposés à la pluie est une étape importante qui contribue à l'étanchéité de l'enveloppe et doit être fait à l'aide d'un fer à joint ou d'outils appropriés. La quantité d'eau présente dans le joint de mortier au moment du lissage déterminera la couleur finale du mortier durci.

Afin d'éviter une variation de couleur, s'assurer que le joint de mortier contienne toujours la même quantité d'eau au moment d'être lissé. En règle générale, on considère que le joint est prêt à être lissé lorsque le mortier a suffisamment durci pour que l'empreinte du doigt reste marquée. Toujours finir les joints de sorte à préserver le caractère historique du projet.

### MÉTHODE DE MURISSEMENT

Quelle que soit la technique ou le produit employé, il faut toujours travailler de façon à protéger l'intégrité du mortier: [Comment effectuer une cure humide pour maçonnerie](#), publié par Sika Canada et disponible sur le site Internet de l'entreprise.

### NETTOYAGE

Pendant le déroulement des travaux, veiller à enlever un maximum de projections et autres taches de mortier à l'aide d'un peu d'eau, d'un morceau de jute ou d'une petite palette de bois, avant que le mélange n'ait durci et ce, afin d'éviter l'utilisation de produit de nettoyage. Si l'utilisation d'un agent de nettoyage s'avérait nécessaire, communiquer avec le fabricant du produit afin de valider la compatibilité de ce dernier et d'obtenir la procédure de nettoyage à suivre. Il est important de mentionner au fabricant qu'il s'agit d'un mortier à base de chaux hydraulique contenant des pigments d'oxydes de fer et de titane quand il est coloré.

Quelle que soit la technique ou le produit employé, il faut toujours travailler de façon à protéger l'intégrité du mortier.

Toujours réaliser un essai avant de procéder avec les travaux de nettoyage.

Nettoyer les outils et l'équipement immédiatement avec de l'eau. Le produit durci ne peut être enlevé mécaniquement.

### RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

### INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à [www.sika.ca](http://www.sika.ca).

KingMasonCare300-fr-CAKING-(03-2025)-1-2.pdf

