

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaInject®-304 SL

Retardateur pour SikaInject®-304 DE

DESCRIPTION DU PRODUIT

SikaInject®-304 SL (« slow ») est un retardateur qui s'ajoute comme composant supplémentaire à la résine acrylique à trois composants SikaInject®-304 DE.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaInject®-304 SL doit être uniquement utilisé par des installateurs qualifiés et expérimentés.

SikaInject®-304 SL peut être utilisé pour des applications telles que:

- Augmentation du temps de réaction de la résine d'injection SikaInject®-304 DE

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

SikaInject®-304 SL offre les caractéristiques et avantages suivants :

- Augmente la durée de vie en pot du SikaInject®-304 DE, ce qui favorise une pénétration accrue dans le substrat, notamment dans les sols sableux ou lors de travaux de consolidation.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Bouteille de 1 kg	
Aspect / Couleur	Liquide / Transparent	
Durée de conservation	24 mois à partir de la date de fabrication	
Conditions d'entreposage	Entreposer dans son conditionnement d'origine, non ouvert, intact et hermétiquement fermé, au sec et à une température comprise entre 15 °C et 25 °C. Protéger de l'exposition directe au soleil. Toujours se référer aux indications figurant sur le conditionnement du produit.	
Densité	~1,0 kg/L	(ISO 3675)
Viscosité	~1 cP	(ISO 2555)
Temps de réaction	Temps de réaction (min:s) du SikaInject®-304 DE + SikaInject®-304 SL en fonction de la quantité de composant B du SikaInject®-304 DE ajoutée à l'eau.	

Température (°C)	Temps de réaction (min:s)		
Quantité de composant B	400 g	600 g	800 g
30	18:30	09:00	06:30
25	24:00	14:00	09:30
20	32:30	20:00	12:30
15	47:30	36:30	22:00
10	74:30	40:30	26:00
5	90:00	72:30	38:00

Les quantités du composant A du SikalInject®-304 DE (Comp. A1 : 20 kg ; Comp. A2 : 0,5 kg) et du SikalInject®-304 SL (1 kg) demeurent inchangées.

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

MALAXAGE

Le SikalInject®-304 SL est mélangé avec le composant B du SikalInject®-304 DE. Se référer au tableau des temps de réaction afin de déterminer la quantité requise de composant B

- Utiliser un contenant propre de 20 L, de la même taille que le contenant du composant A du SikalInject®-304 DE. Note : le volume de chaque composant mélangé doit être identique.
- Verser le SikalInject®-304 SL dans le contenant.
- Ajouter la quantité requise de composant B du SikalInject®-304 DE.

- Ajouter l'eau. Note : déterminer la quantité d'eau requise pour dissoudre le SikalInject®-304 SL et le composant B en tenant compte du volume de liquide présent dans le contenant du composant A. La quantité totale du mélange doit être égale à celle du composant A (Comp. A1 : 20 kg + Comp. A2 : 0,5 kg).
- Mélanger soigneusement à l'aide d'une perceuse munie d'un mélangeur pendant au moins trois (3) minutes.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Autres sites:

Boisbriand (Québec)
Brantford; Cambridge
Sudbury; Toronto (Ontario)
Edmonton (Alberta)
Surrey (Colombie-Britannique)

Sika Canada inc.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca