



## SAKRETE BRUSH'N SEAL

SAKRETE brush'n seal est un enduit résistant prêt à l'emploi, utilisé pour rénover et assurer l'imperméabilisation du béton, de la brique et de la maçonnerie. Il offre également un fini décoratif. On peut l'utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur, au-dessus ou au-dessous du niveau du sol. Il devient blanchâtre en séchant et peut être recouvert de peinture acrylique.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Assure l'étanchéité de la maçonnerie
- Devient blanc au séchage

### UTILISATIONS

Idéal pour assurer l'imperméabilisation des murs de sous-sol, des fondations, des piscines, des réservoirs et autres. Peut également être appliqué comme fini décoratif aux surfaces de béton ou de maçonnerie.

### PROCÉDURES

La température du mélange et du substrat doit être maintenue entre 5 °C (40 °F) et 30 °C (86 °F) au moins 24 heures avant l'application et 48 heures après celle-ci.

**Préparation de la surface :** Les surfaces à réparer doivent être en bon état et exemptes de toute trace de saleté. Retirez le béton altéré ou détérioré à l'aide d'un marteau et d'un burin ou d'une brosse métallique dure. Réparez les fissures et les trous avec SAKRETE plug-tite. Bien nettoyer avec un balai, un aspirateur, un grattoir ou une brosse métallique pour éliminer la saleté, le sable, la poussière, la peinture, etc. Lorsque les murs ont déjà été peints avec un produit autre qu'une peinture à base de ciment, utilisez un grattoir ou une brosse métallique pour enlever le plus de peinture possible. Plus vous en enlèverez, meilleure sera l'adhérence. Faites disparaître l'efflorescence, les moisissures, la graisse et les huiles en frottant vigoureusement avec un détergent puissant et rincez abondamment avec de grandes quantités d'eau potable. Nettoyez et saturez la surface avec de l'eau potable en prenant soin d'y enlever le surplus d'eau libre. Certains bétons très poreux pourraient nécessiter d'être aspergés d'eau à plusieurs reprises avant d'être complètement saturés.

**Malaxage :** Mélangez environ 293 mL (10 oz.) d'eau potable pour 1 kg (2,2 lb.) de SAKRETE brush'n seal. Dans un contenant de plastique jetable, versez d'abord la moitié de la quantité d'eau requise, ajoutez le produit puis versez le reste de l'eau. Malaxez jusqu'à obtenir la consistance de la pâte à crêpes puis laissez reposer de 5 à 10 minutes avant l'application (évittez que le mélange ne devienne trop clair). Un mélange réussi devrait adhérer au pinceau sans couler.

**Mise en place :** Mouillez les murs une heure avant l'application afin de permettre à l'humidité de pénétrer. Tout de suite avant l'application, la surface devrait être humide, mais ne devrait pas dégoutter. Maintenez la surface humide tout au long de l'application. Lorsque vous serez prêt pour l'application, une petite quantité d'eau pourrait être ajoutée au mélange afin de le ramener à la consistance de pâte à crêpes. Brassez de temps en temps pendant l'application. Appliquez SAKRETE brush'n seal avec une brosse de nylon semi-rigide. Frottez pour bien remplir toutes les pores du mur, puis finissez d'un dernier coup de brosse toujours donné dans la même direction. Pour obtenir une apparence décorative, SAKRETE brush'n seal peut être fini à l'éponge ou à la spatule. Si le mur sèche ou si le mélange commence à coller durant l'application, mouillez de nouveau la surface. N'ajoutez pas d'eau au mélange. Pour obtenir une bonne imperméabilisation, il est préférable d'appliquer deux couches. Laissez sécher la première couche pendant 24 heures, puis mouillez de nouveau la surface et appliquez la deuxième couche.

### MÛRISSEMENT

Laissez durcir légèrement la surface (minimum de 3 heures), puis vaporisez avec de l'eau claire. Gardez la surface humide pendant trois jours. Cette étape est très importante, surtout par temps chaud ou venteux.

### PEINTURE

Le mélange à béton doit être complètement durci (environ 28 jours) et sec avant d'être peint. Veuillez consulter les directives du fabricant de peinture pour connaître la procédure d'application.

### NETTOYAGE

Nettoyez tous les outils avec de l'eau immédiatement après les avoir utilisés.

### RENDEMENT

1 kg (2,2 lb.) couvre environ 0,93 m<sup>2</sup> (10 pi<sup>2</sup>).

### EMBALLAGE

Seau plastique de 5 kg (11 lb.)

### UPC

055226254119

### ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

L'entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. Les contenants non ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**PROVOQUE DES BRÛLURES.** Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Manipuler avec soin. Tenir hors de la portée des enfants. S'assurer de porter des lunettes de sécurité, des vêtements de protection appropriés et un masque anti-poussière. Doit être utilisé dans un endroit bien aéré.



.....

## SAKRETE BRUSH'N SEAL

.....

**PREMIERS SOINS :** Contient du ciment qui forme une solution d'hydroxyde de calcium lorsque mouillé. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

### SITE WEB

Pour de plus amples informations et autres projets en béton, visitez notre site au [www.sakretecanada.com/fr](http://www.sakretecanada.com/fr) ou appelez-nous au 866-725-7383.

Garantie : Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s'il est utilisé d'une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s'y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies. [REV.0006\_07/18/19]

.....

## MATÉRIAUX KING ET COMPAGNIE

.....

Bureau d'Oakville  
555 Michigan Dr.,  
Oakville, ON  
L6L 0G4

Bureau de Montréal  
3825 rue Alfred-Laliberté,  
Boisbriand, QC  
J7H 1P7

Bureau de Brantford  
541 Oak Park Rd.,  
Brantford, ON  
N3T 5L8

Bureau de Sudbury  
644 Simmonds Rd.,  
Dowling, ON  
P0M 1R0