

**Sikaflex®-221 (2 x 300 ml) :**

Scellant et adhésif polyuréthane à usage général

**Sika® Primer-207 (1 x 30 ml) :**

Apprêt polyuréthane noir

**Sika® Remover-208 (1 x 250 ml) :**

Solvant nettoyeur pour retirer le polyuréthane non durci

**Sika® PowerClean Aid (1 x 24 tampons) :**

Tampon à base de mélamine pour le nettoyage et l'application d'apprêts

# Sikaflex®-221 Kit

Kit de scellant tout-en-1



## PRÉPAREZ




1

Portez l'équipement de protection individuelle nécessaire à l'application : gants de sécurité, masque de protection et lunettes de sécurité.



La température de l'air ambiant et du substrat doit se situer entre 5 - 40 °C.



2

Retirez le mastic existant avec une spatule ou un grattoir et enlevez les résidus avec un chiffon propre.




3

Utilisez un tampon **Sika® PowerClean Aid** avec un peu d'eau et nettoyez afin de s'assurer que la surface d'application soit propre, saine, sèche et exempte de tout contaminant (poussière, huile, graisse, etc.).



## APPRÊTEZ



1

**AVERTISSEMENT** : NE PAS UTILISER de ruban-cache pour délimiter la zone d'application de l'apprêt.



2

**AVERTISSEMENT** : Appliquer l'apprêt en utilisant du ruban-cache pour délimiter la zone d'application n'empêchera pas les fuites d'apprêt à travers le ruban-cache.



3

Taillez un tampon **Sika® PowerClean Aid** à la taille requise par l'application à l'aide d'un couteau utilitaire à lame rétractable.

Secouez le flacon de Sika® Primer-207 rigoureusement jusqu'à ce que la bille à l'intérieur sonne librement. Continuez à secouer pendant une minute de plus.



4

À l'aide du tampon, appliquez une couche mince et uniforme de **Sika® Primer-207** le long de la zone d'application et dans le joint. Laissez sécher pendant dix (10) minutes.





# APPLIQUEZ



1 Afin de faciliter l'application, lorsque l'apprêt est appliqué, nous suggérons de délimiter la zone d'application à l'aide d'un ruban-cache adhésif afin d'éviter les débordements de mastic sur les vitres ou la peinture<sup>1</sup>.



2 Taillez la buse du **Sikaflex®-221** selon la largeur de joint désirée et percez l'opercule d'aluminium obturant l'embout de la cartouche.



3 À l'aide d'un pistolet applicateur<sup>2</sup>, extrudez le mastic **Sikaflex®-221** sur la surface d'application



4 Effectuez le lissage et la finition du mastic à l'aide d'un outil de finition approprié (maximum 30 minutes après l'application).



5 Immédiatement après l'application, retirez délicatement le ruban-cache.



6 Une fine peau se formera sur le produit après 60 minutes. Votre véhicule récréatif est prêt après 48 heures. Le produit sera durci complètement en sept (7) jours selon les conditions ambiantes.



7 Nettoyez immédiatement le mastic non-durci des outils et des surfaces avec le **Sika® Remover-208**. Le produit durci ne pourra être enlevé que mécaniquement.

*Le **Sikaflex®-221** peut également être utilisé pour des applications de collage léger.*

<sup>1</sup> Au cas où du **Sikaflex®-221** aurait été appliqué accidentellement sur d'autres surfaces, utiliser le **Sika® Remover-208** pour nettoyer le produit non-durci. Une fois durci, le mastic ne pourra être enlevé qu'à l'aide d'un grattoir ou un autre moyen mécanique approprié.

<sup>2</sup> Pistolet applicateur standard (type pistolet à calfeutrer) pour extruder le mastic des cartouches de 300 ml.

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à [www.sika.ca](http://www.sika.ca).