

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikafloor®-19 NA PurCem®

Chape polyuréthane/ciment applicable à la truelle pour applications lourdes et environnements exposés aux chocs thermiques

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sikafloor®-19 NA PurCem® est une chape à base de polyuréthane/ciment et de granulats, sans phtalate, à dispersion aqueuse, applicable à la truelle à des épaisseurs allant de 6 mm à 9 mm (1/4 po à 3/8 po) et destinée à des applications à haute résistance. Elle est conçue pour offrir une excellente résistance à l'abrasion, aux chocs (thermiques et autres), aux produits chimiques et autres formes d'agression physique. Elle offre également une surface granulaire texturée produisant une surface légèrement antidérapante. Le granulat sélectionné peut être répandu sur la chape encore mouillée pour augmenter la texture de la surface.

Sikafloor®-19 NA PurCem® offre le meilleur de la technologie polyuréthane/ciment en combinant, facilité d'application, résistance au bullage et performance améliorée.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor®-19 NA PurCem® doit être uniquement utilisé par des installateurs qualifiés et expérimentés.

Sikafloor®-19 NA PurCem® offre une protection des substrats de béton et en acier adéquatement préparés et supportés, mais est aussi efficace sur la plupart des surfaces en acier solides et adéquatement préparées que l'on retrouve notamment dans des industries tels que :

- Usines de transformation d'aliments
- Zones de traitement humide/sec
- Congélateurs et réfrigérateurs commerciaux
- Zones exposées aux chocs thermiques
- Laiteries, brasseries, chais/caves, distilleries

- Laboratoires
- Usines de traitement chimique
- Usines de pâte et papier
- Entrepôts et zones d'entreposage

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Applicable sur un béton âgé de 7 à 10 jours (préparé adéquatement et avec une résistance à la traction excédant 1,5 MPa (218 lb/pi²))
- Durée de vie en pot allongée permettant une productivité accrue et réduisant les pertes
- Résiste à une large gamme d'acides organiques et inorganiques, d'alcalis, d'amines, de sels et de solvants. Communiquer avec Sika Canada pour les détails. Se référer au tableau des résistances chimiques Sikafloor®-19 NA PurCem®
- Coefficient d'expansion thermique semblable à celui du béton, permettant au produit de suivre le mouvement du substrat lors de cycles thermiques normaux
- Fonctionne et conserve ses propriétés physiques sur une plage de températures allant de -40 °C (-40 °F) à +120 °C (248 °F)
- Nouvelle formulation éliminant la formation de cloques, notamment celles qui apparaissent lors de l'application à des températures élevées ou lors d'applications par couches successives
- Supporte le nettoyage à la vapeur, lorsqu'appliqué à une épaisseur de 6 – 9 mm (1/4 – 3/8 po) et s'entretient facilement avec les méthodes de nettoyage classiques et des détergents sans phénol
- Résistance à l'adhérence supérieure à la résistance à la traction du béton (rupture du béton à l'effort en premier lieu)
- Sans altération, inodore et sans phtalate, non-toxique pour l'environnement et la santé

- Comportement plastique sous l'impact : déformation sans décollement ni fissuration
- Joints d'expansion supplémentaires inutiles. Simplement maintenir et étendre les joints d'expansion existants à travers le système de revêtement Sikafloor® PurCem®
- Atteint les meilleurs résultats en termes de résistance à la croissance des champignons (selon la norme ASTM G21) et aux moisissures (selon la norme ASTM D3273)

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Contribue à satisfaire au crédit LEED®v4 Crédit QEI : Matériaux à faibles émissions
- Contribue à satisfaire au crédit LEED®v4 Crédit MR (Option 1) : Divulcation et optimisation des produits de construction - Approvisionnement en matières premières

HOMOLOGATIONS / NORMES

- Conformité ACIA et USDA pour l'utilisation dans les usines agroalimentaires

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DCC MasterFormat®	09 62 00 REVÊTEMENTS DE SOL SPÉCIAUX
Conditionnement	Unité de 184,72 kg (407,23 lb) - 87,13 L (23,01 gal US) comprenant 3 composants : A + B + C <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comp. A : 8 sachets de 1,93 kg (4,25 lb) en aluminium dans une boîte de carton ▪ Comp. B : 8 sachets de 1,66 kg (3,66 lb) en aluminium dans une boîte de carton ▪ Comp. C : 8 sacs de 19,5 kg (42,99 lb) en papier doublé <p>Remarque : Une unité de 184,72 kg (407,23 lb) produira 8 gâchées de 23,09 kg (50,90 lb).</p>
Durée de conservation	12 mois dans son conditionnement d'origine, non ouvert.
Conditions d'entreposage	Entreposer au sec entre +10 °C et +25 °C (50 °F et 77 °F). Protéger du gel. Si le produit a gelé, le jeter.
Aspect / Couleur	RAL 3009 Rouge oxyde, RAL 7038 Gris Agate, Sika® Gris moyen (Remplace Telegri 2), RAL 1001 Beige, RAL 5005 Bleu de sécurité. Couleurs spéciales sur demande. Se référer à la liste de prix en vigueur pour la disponibilité.
Densité	~ 2,12 kg/L (~ 17,67 lb/gal US) (ASTM C905)
Teneur en composés organiques volatils (COV)	A+B+C = ~ 5 g/L

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore D	~ 82 (ASTM D2240)
Résistance à l'abrasion	~ 0,22 g (~ 0,007 oz) CS-17 / 1000 cycles / 1000 g (2,2 lb) (ASTM D4060) ~ 2,32 g (~ 0,081 oz) H-22 / 1000 cycles / 1000 g (2,2 lb)
Résistance aux chocs	~ 5,67 joules (~ 4,18 pi*lb) (ASTM D2794)
Indentation	~ 0 % (MIL-PRF-24613)

Résistance à la compression	24 heures	~ 25 MPa (~ 3626 lb/po ²)	(ASTM C579)
	3 jours	~ 32 MPa (~ 4641 lb/po ²)	
	7 jours	~ 36 MPa (~ 5222 lb/po ²)	
	28 jours	~ 38 Mpa (~ 5512 lb/po ²)	
Résistance à la flexion	~ 9,9 MPa (~ 1436 lb/po ²)		(ASTM C580)
Module d'élasticité en flexion	~ 2913 MPa (~ 422 588 lb/po ²)		(ASTM C580)
Résistance à la rupture	~ 4,2 MPa (~ 609 lb/po ²)		(ASTM C307)
Force d'adhérence	> 3,0 MPa (> 435 lb/po ²) (rupture du substrat)		(ASTM D7234)
Retrait	~ 0,116 %		(ASTM C531)
Coefficient de dilatation thermique	~ 2,6 x 10 ⁻⁵ mm/mm/°C (~ 1,44 x 10 ⁻⁵ po/po/°F)		(ASTM D696)
Résistance au glissement / Dérapage	~ 0,61 mouillé (fini à la truelle)	(ANSI A137.1 / ANSI A326.3) DCOF - BOT 3000e	
Température de service	Minimum -40 °C (-40 °F) / Maximum +120 °C (248 °F)		
Point de ramollissement	~ 130 °C (~ 266 °F)		
Tolérance aux variations de températures	Passe		(ASTM C884)
Absorption d'eau	~ 0,28 %		(ASTM C413)
Résistance chimique	Communiquer avec Sika Canada		
Résistance microbologique	Résistance à la croissance de champignons	Cote 0 (aucune croissance)	(ASTM G21)
	Résistance à la croissance des moisissures	Cote 10 (résistance maximale)	(ASTM D3273)

MODE D'EMPLOI

Rapport de malaxage	Composant A:B:C = 1:1:1 (par mélange)
Consommation	<p>Pour une (1) gâchée de Sikafloor®-19 NA PurCem® de 23,09 kg (50,90 lb) comprenant 1 sachet de Comp. A + 1 sachet de Comp. B + 1 sac de Comp. C :</p> <p>~ 1,8 m² (~ 19 pi²) à 6 mm (1/4 po) d'épaisseur (e.f.m.) ~ 1,2 m² (~ 13 pi²) à 9 mm (3/8 po) d'épaisseur (e.f.m.)</p> <p>Remarque : Une unité de Sikafloor®-19 NA PurCem® de 84,72 kg (407,23 lb) produira 8 gâchées de 23,09 kg (50,90 lb).</p> <p>Le taux de couverture et la consommation du produit dépendront de la porosité et du profil du substrat. Il faudra tenir compte des variations dans l'épaisseur de pellicule ou du nombre de couches nécessaires pour obtenir l'opacité voulue. Il est recommandé d'effectuer des planches d'essai pour établir le taux de couverture correct.</p>
Température du produit	<p>Conditionner le produit entre +18 °C et +24 °C (65 °F et 75 °F) avant l'utilisation.</p> <p>Remarque : Le malaxage et l'application effectués à des températures (matériau, ambiante ou substrat) inférieures à +18 °C (65 °F) entraîneront une diminution de l'ouvrabilité du produit et des taux de mûrissement plus lents.</p>

Température de l'air ambiant	Minimum +7 °C (45 °F) / Maximum +38 °C (100 °F)								
Humidité relative de l'air	Maximum 85 % (pendant l'application et le mûrissement)								
Point de rosée	La température du substrat doit être au moins 3 °C (5 °F) au-dessus du point de rosée pour réduire le risque de condensation, qui pourrait entraîner une défaillance de l'adhérence ou la formation d'une pellicule sur le fini du plancher. Il faut savoir que la température du substrat peut être plus basse que la température ambiante.								
Température du substrat	Minimum +7 °C (45 °F) / Maximum +38 °C (100 °F) Remarques : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ne pas appliquer lorsque la température ambiante et la température du substrat augmentent car des piqûres peuvent se produire. ▪ S'assurer qu'il n'y a pas de transmission de vapeur au moment de l'application. Se référer à la norme ASTM D4263 qui peut être utilisée pour des indications visuelles de transmission de vapeur. 								
Humidité du substrat	Sikafloor®-19 NA PurCem® peut être appliqué sur des substrats présentant une teneur en humidité élevée. Vérifier la transmission d'humidité. Le substrat doit être visiblement sec et sans flaques d'eau et doit avoir une résistance à l'arrachement minimale de 1,5 MPa (218 lb/po ²). Important : L'application précoce sur le béton jeune avant que le retrait de séchage ne soit stabilisé peut entraîner des fissures à la surface du Sikafloor®-19 NA PurCem® après l'application.								
Délai maximal d'utilisation	~ 25 minutes								
Temps de durcissement	<table border="1"> <tr> <td>Circulation piétonnière</td> <td>~ 18 heures</td> <td rowspan="3">à +20 °C (68 °F) et 50 % H.R. 6 mm (1/4 po)</td> </tr> <tr> <td>Circulation légère</td> <td>~ 24 heures</td> </tr> <tr> <td>Circulation normale (mûrissement complet)</td> <td>~ 5 jours</td> </tr> </table>	Circulation piétonnière	~ 18 heures	à +20 °C (68 °F) et 50 % H.R. 6 mm (1/4 po)	Circulation légère	~ 24 heures	Circulation normale (mûrissement complet)	~ 5 jours	
Circulation piétonnière	~ 18 heures	à +20 °C (68 °F) et 50 % H.R. 6 mm (1/4 po)							
Circulation légère	~ 24 heures								
Circulation normale (mûrissement complet)	~ 5 jours								
	Remarques : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les temps de mûrissement peuvent varier selon la température ambiante, la température du substrat et le taux d'humidité relative. ▪ Protéger de l'humidité, de la condensation et du contact avec l'eau pendant les premiers 24 heures de mûrissement. ▪ Les propriétés chimiques, mécaniques et physiques sont atteintes lorsque le mûrissement est complet. 								

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

Propriétés du produit testées à 23 °C (73 °F) et 50 % H.R., sauf indication contraire.

RESTRICTIONS

- Ne pas appliquer sur un mortier cimentaire modifié aux polymères (PCC) pouvant prendre de l'expansion, lorsque recouvert d'une résine étanche.
- Ne pas appliquer sur les substrats de béton recouverts (reluisants) ou imbibés d'eau.
- Ne pas appliquer sur des substrats tels que : chapes non renforcées à base de sable-ciment, bitume /

asphalte, carreaux vernissés ou briques non poreuses, tuiles, magnésite, cuivre, aluminium, bois tendres, composites d'uréthane, membranes élastomères, composites renforcés de fibres de polyester (CRFP).

- Ne pas appliquer les produits Sikafloor® sur des substrats en béton contenant des granulats sensibles à la réaction alcalis-silice (RAS) à cause du risque de redistribution naturelle des alcalis sous la couche de Sikafloor® PurCem® qui a été appliquée. En cas de doute, ou si le béton fait l'objet d'une RAS, ne pas procéder. Consulter un concepteur professionnel avant utilisation.
- Ne pas appliquer sur des surfaces verticales ou en sous-face. Pour les surfaces verticales, utiliser le Sikafloor®-29 NA PurCem®.
- Le produit n'est pas conçu pour réaliser une étanchéité négative.
- Ne pas chanfreiner ou « finir à zéro ».
- Tous les granulats utilisés avec les systèmes Sikafloor®, incluant les PurCem®, doivent être non-réactifs et

séchés au four.

- Ne pas appliquer sur des substrats fissurés ou en mauvais état.
- Ne pas utiliser à l'extérieur, sur du béton au niveau du sol ; pour usage intérieur seulement.
- Ne pas appliquer sur des surfaces où de la vapeur d'eau pourrait se condenser et geler.
- Le matériau appliqué suivra les ondulations, les dépressions, les lignes, etc. du substrat sous-jacent. L'aspect visuel du sol fini peut varier, y compris, mais sans s'y limiter, le reflet des « ondulations », des transitions de dalles, etc.
- L'uniformité de la couleur ne peut être totalement garantie d'un lot numéroté à l'autre. Lors de l'utilisation des produits Sikafloor® PurCem®, prendre les produits du stock en suivant les séquences de numéros de lot. Ne pas travailler avec des numéros de lot de produits différents dans une même section.
- Pour certaines couleurs pâles, des variations de ton peuvent survenir entre les différents systèmes Sikafloor® PurCem® (e.g. entre les mortiers de plancher et les mortiers de plinthes à gorge). Pour obtenir un résultat uniforme, l'utilisation d'une couche de finition peut s'avérer nécessaire.
- Le produit subira une décoloration avec le temps lorsqu'il sera exposé aux rayons ultraviolets ou à certains types de lumière artificielle. Utiliser le Sikafloor®-33 NA PurCem® comme couche de finition de couleur unie et résistante aux rayons ultraviolets. L'utilisation d'une couche de finition transparente et résistante aux rayons ultraviolets pourrait ne pas suffire à empêcher la décoloration des matériaux se trouvant en dessous.
- Les chaufferettes au gaz ou au kérosène à flamme directe produisent des sous-produits pouvant avoir des effets néfastes sur le mûrissement de la résine. Pour éviter cette situation, les émanations de ces appareils doivent être ventilées vers l'extérieur du bâtiment pour éviter les défauts tels que l'opalescence, le blanchissement, la perte d'adhérence ou autres défauts de surface.
- Surveiller la circulation de l'air et ses fluctuations. L'introduction de poussière, de débris, de particules, etc. pourrait entraîner des imperfections et autres défauts dans la surface.
- Les résultats des tests (sur surfaces mouillées et sèches) publiés sur le coefficient de frottement dynamique (DCOF) sont des valeurs approximatives basées sur des échantillons produits dans un environnement contrôlé, en suivant les instructions d'application publiées dans les fiches techniques de produit, et testés en laboratoires. Les résines pour les revêtements de sol sont des produits appliqués à la main et donc sujets à des variations légères de texture (sur la surface) qui sont hors du contrôle de Sika Canada. Le profil du substrat, les conditions environnementales, la variation des tailles individuelles des granulats, la taille, la forme et la gradation des granulats, la distribution des granulats, l'uniformité de l'épaisseur du mil et de la technique d'application peuvent affecter les résultats du test de DCOF. Il est de

la responsabilité du client de prendre les dispositions adéquates tout au long du processus de sélection et d'installation pour garantir que la texture de la surface finie réponde aux exigences de traction de l'utilisateur final.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces de béton doivent être propres et saines. Dépoussiérer et éliminer toute trace de saleté, pellicule de peinture existante, efflorescence, exsudat, laitance, huiles (hydraulique, de frein ou de coffrage) ou carburant, graisse, champignons, moisissures, résidus biologiques ou tout autre contaminant susceptible de nuire à l'adhérence. Préparer la surface par une méthode mécanique appropriée, pour obtenir un profil ouvert (ICRI / CSP 3 – 6). La résistance à la compression du substrat de béton doit être d'au moins 25 MPa (3625 lb/po²) à 28 jours et la résistance à la traction de 1,5 MPa (218 lb/po²) minimum au moment de l'application. Les réparations des substrats cimentaires (ragréage, nivelage, etc.) devront être effectuées à l'aide de mortiers de réparation structuraux Sika® appropriés. Communiquer avec Sika Canada pour plus de conseils

Finition des bords :

Tous les bords libres d'un sol Sikafloor® PurCem®, que ce soit autour du périmètre, le long des caniveaux ou des drains, nécessitent un ancrage supplémentaire pour répartir les tensions mécaniques et thermiques. La meilleure façon de procéder est de créer des rainures dans le béton. Les rainures doivent avoir une profondeur et une largeur de deux (2) fois l'épaisseur du plancher de Sikafloor® PurCem®. Se référer aux détails fournis relatifs au traitement des bords. S'il y a lieu, protéger les bords libres avec des bandes de métal fixées mécaniquement. Ne jamais chanfreiner, toujours réaliser une rainure d'ancrage.

Joint de dilatation :

Les joints doivent être prévus dans les substrats aux intersections des matériaux dissemblables. Isoler les zones sujettes aux dilatations thermiques, aux mouvements vibratoires ou autour des colonnes de soutènement et aux joints d'étanchéité des cuves ou réservoirs. Se référer à la documentation relative à la

réalisation des détails disponible sur demande auprès de Sika Canada inc.

MALAXAGE

Rapport de malaxage : Composants A:B:C (1A + 1B + 1C)

Ne pas malaxer les matériaux Sikafloor® PurCem® manuellement ; toujours procéder à un malaxage mécanique.

Il est également important de noter que le malaxage des composants sera affecté par la température.

Conditionner les matériaux à une température se situant entre +18 à +24 °C (65 à 75 °F) au moins 24 heures avant utilisation. L'ajout de diluants (eau ou solvant) retardera le mûrissement en plus de réduire les propriétés finales de ce produit et d'annuler la garantie Sika.

L'utilisation d'un malaxeur mécanique à tambour rotatif de type *Ted Bough*, est recommandé. Prémélanger séparément les composants A et B en les agitant et en s'assurant que tous les solides et les pigments sont distribués uniformément. Démarrer le malaxeur, ajouter les composants A et B et malaxer pendant 30 secondes. Ajouter le composant C (poudre) lentement et progressivement, cette opération devrait durer 20 secondes. NE PAS VERSER TOUT LE CONTENU D'UN SEUL COUP ! Malaxer le composant C pendant encore 2 min 30 s, afin d'assurer un malaxage complet. Pendant cette opération, et en respectant les procédures de sécurité reliées au fonctionnement d'un malaxeur à tambour rotatif (éteindre et mettre hors-tension la machine et démonter les parties mobiles concernées), gratter les flancs et le fond de la cuve du malaxeur avec une truelle plate ou droite au moins une fois (composants A+B+C) afin d'assurer un malaxage complet.

Substrats froids :

Lorsque les températures du produit et ambiante sont inférieures à +18 °C (65 °F), toute tentative de malaxage se soldera par une réduction de l'ouvrabilité et un ralentissement des taux de mûrissement. Il est possible d'obtenir une meilleure fluidité du produit sur les substrats froids en retirant un maximum de 1 kg (2,2 lb) du composant C (poudre) par mélange.

APPLICATION

Avant de procéder à l'application, mesurer et confirmer les variables suivantes : taux d'humidité du substrat, humidité ambiante relative, température ambiante et de surface et point de rosée. Pendant l'installation,

confirmer les lectures des variables mentionnées ci-dessus et enregistrer les mesures toutes les trois (3) heures ou plus fréquemment lorsque les conditions changent (ex. lorsque l'on assiste à des variations de température ambiante ou d'humidité relative, etc.)

Apprêt :

Le système contient normalement suffisamment de résine pour « mouiller » le béton. L'application d'apprêt sur les substrats en béton n'est généralement pas nécessaire dans les circonstances normales. Toutefois, en raison de variations dans la qualité du béton, des conditions de la surface, de la préparation de cette dernière et des conditions ambiantes, il est recommandé d'effectuer des tests dans la zone d'application afin de déterminer si un apprêt s'avère nécessaire pour prévenir la formation de cloques, de piqûres, les risques de décollement et autres variations esthétiques.

Application à la truelle :

Les matériaux sont appliqués à l'aide d'une truelle normale en acier ou en béton de 300 x 100 mm (12 x 4 po). Ne pas utiliser de truelles dentelées. Verser le matériau venant d'être malaxé le long du bord humide. En utilisant une pression considérable sur la truelle, étaler le matériel d'un côté à un autre, le repousser à nouveau dans le mélange précédent (bord humide), le tirer vers l'avant pour établir l'épaisseur, ensuite, avec une pression moindre sur la truelle, étaler d'un côté à l'autre pour bien couvrir. Les dernières couches devraient toujours être dans une seule direction, de gauche à droite ou de droite à gauche, mais jamais de haut en bas.

Remarque : Un truillage excessif entraînera des remontées de résine en surface, réduisant ainsi les caractéristiques antidérapantes.

Application à la truelle avec épandage :

Malaxer et appliquer le matériau tel qu'indiqué ci-dessus. Procéder à l'épandage des granulats minéraux sélectionnés sur la surface encore humide et ensuite appliquer une couche de finition Sikafloor®-31 NA PurCem® ou de Sikafloor®-33 NA PurCem® à des fins de scellement des granulats. À noter que cette méthode d'application exigera une période de mûrissement minimale de 24 heures à 20 °C (68 °F) avant d'ouvrir à la

circulation piétonnière. Se référer à la fiche technique du Sikafloor®-31 NA PurCem®.

Important : Lorsque les températures du produit et ambiante sont inférieures à 18 °C (65 °F) à l'application, l'ouvrabilité réduite du produit et des taux de mûrissement plus lents.

NETTOYAGE

Nettoyer tous les outils et l'équipement avec le Sika® Urethane Thinner and Cleaner. Le produit durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

ENTRETIEN

Les planchers Sikafloor® PurCem® peuvent se nettoyer facilement à l'aide d'un brossage rigoureux ou de jets d'eau sous haute pression. Les dégraissants et les détersifs peuvent être utiles, mais n'utiliser aucun produit contenant du phénol, car celui-ci peut endommager la couleur du plancher. Consulter les instructions des produits de nettoyage du fabricant avant l'utilisation.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester

Autres sites:

Boisbriand (Québec)
Brantford; Cambridge
Sudbury; Toronto (Ontario)
Edmonton (Alberta)
Surrey (Colombie-Britannique)

Sika Canada inc.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca

pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Sikafloor-19NAPurCem-fr-CA-(07-2024)-1-1.pdf

Fiche technique du produit
Sikafloor®-19 NA PurCem®
Juillet 2024, Édition 01.01
020814020020000048

