

SikaFast®-555 L05 – Tableau Comparatif

Colle bicomposante à base d'acrylate pour les collages structuraux

BUILDING TRUST
CONSTRUIRE LA CONFIANCE



	SikaFast®-555 L05	SikaFast®-5215 NT
Technologie	Adhésif Bicomposant pour le Collage Structural	Adhésif Bicomposant pour le Collage Structural
Temps Ouvert (@ 23 °C / 50 % h.r.)	5 minutes	5 minutes
Temps de Prise (@ 23 °C / 50 % h.r.)	15 minutes	15 minutes
Température d'Application	5-40 °C	5-40 °C
Allongement à la Rupture	200 %	200 %
Résistance à la Traction	11 MPa	10 Mpa
Résistance au Cisaillement	12 MPa	10 Mpa
Dureté Shore D	50	50
Module d'Elasticité	200 MPa	250 MPa
Transition Vitreuse	55 °C	60 °C
Emballage	Cartouches de 50 mL	Cartouches de 50 mL
Code du Produit	571661	74307