PRODUCT DATA SHEET

SAKRETE Asphalte de finition

Enrobé à froid pour réparations à basses températures

DESCRIPTION DU PRODUIT

SAKRETE Asphalte de finition est un enrobé à froid haute performance, prêt à l'emploi, conçu pour les réparations permanentes et temporaires de chaussées à des températures allant jusqu'à -20 °C (-4 °F). Il offre une excellente maniabilité par temps froid et assure une adhérence fiable, même en présence d'humidité.

DOMAINES D'APPLICATION

SAKRETE Asphalte de finition convient aux applications résidentielles, commerciales, municipales et industrielles, notamment :

- Réparation de nids-de-poule, de tranchées et de bordures
- Entretien des stationnements extérieurs et intérieurs
- Réparations hivernales et par temps pluvieux
- Travaux de réparation d'urgence

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Utilisable à des températures jusqu'à -20 °C (-4 °F)
- Stabilité exceptionnelle lors de la mise en œuvre à froid
- Résistant aux cycles de gel-dégel
- Applicable dans des conditions humides ou mouillées
- Mélange à granulométrie ouverte avec une forte teneur en vides pour un drainage rapide
- La chaussée peut être rouverte à la circulation immédiatement après un compactage adéquat
- Compatible avec les enrobés à chaud ; aucune dépose n'est nécessaire au printemps
- Les matériaux non utilisés restent réutilisables, ce qui réduit les déchets

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Sac de 22.7 kg (50 lb)
Couleur	Noir
Durée de conservation	12 mois
Conditions d'entreposage	Entreposer à l'intérieur ou à l'extérieur, dans un endroit sec. Éviter toute exposition prolongée à la lumière directe du soleil afin de prolonger la durée de vie du produit. Le tassement pendant l'entreposage n'affecte pas les performances du produit ; il est toutefois déconseillé de gerber les palettes afin d'éviter d'endommager les sacs.
Rendement	▪ Environ 0,011 m^3 (0,374 pi^3) par sac de 22.7 kg (50 lb) ▪ Environ 0,212 m^2 (2,29 pi^2) par sac de 22.7 kg (50 lb), appliqué à une épaisseur de 50 mm (2 po)
Température du produit	▪ Plage de température idéale du matériau : de -15 °C (5 °F) à 20 °C (68 °F) ▪ Température minimale du matériau : -20 °C (-4 °F)

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS

- Les températures indiquées correspondent à la température du produit, et non à la température ambiante au moment de l'application.
- Ne pas appliquer lorsque la température du produit est inférieure à -20 °C (-4 °F).
- Une stabilité à court terme réduite peut être observée en cas d'application à des températures supérieures à 20 °C (68 °F).
- Une mise en œuvre à des températures élevées peut entraîner l'apparition de marques, un fluage, un déplacement ou la formation d'ornières jusqu'à ce que le durcissement soit complet.
- Lorsque les températures sont inférieures à zéro, entreposer les sacs à l'intérieur avant utilisation afin d'améliorer la maniabilité du produit.
- Un compactage insuffisant peut entraîner la formation d'ornières ou le déplacement du matériau sous des charges lourdes.
- Ne pas appliquer sur de la boue, de la glace, de l'argile ou des supports instables.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

PRÉPARATION DE SURFACE

Enlever les débris, la poussière, la boue, la glace et les corps étrangers à l'aide d'une pelle ou d'un balai de chantier. Ne pas appliquer sur la boue, la glace ou l'argile.

APPLICATION

Déposer le SAKRETE Asphalte de finition dans la zone à réparer et l'étaler uniformément. Faire chevaucher les bords du revêtement environ 25 mm (1 po). Pour les réparations d'une profondeur supérieure à 50 mm (2 po), procéder par couches ne dépassant pas 35 mm (1,5 po) d'épaisseur. Compacter à l'aide d'un pilon/compacteur manuel, d'une pelle, d'une plaque vibrante ou des roues d'un véhicule. La zone réparée doit être compactée jusqu'à environ 10 mm (1/2 po) au-dessus de la chaussée environnante afin de permettre la consolidation sous l'effet du trafic. La zone réparée peut être rouverte à la circulation immédiatement après une mise en place et un compactage corrects.

MÉTHODE DE MURISSEMENT

Le produit nécessite un compactage adéquat et une exposition à l'oxygène pour durcir et se stabiliser. La stabilité totale est généralement atteinte en 48 à 72 heures à 20 °C (68 °F).

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Sable Marco Inc
26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge
QC G3H 1C3