

## PRODUCT DATA SHEET

# Sable Marco® Asphalte Froid

Asphalte froid pour la réparation des nids-de-poule et surfaces asphaltées

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Sable Marco® Asphalte Froid est un asphalte froid pré-mélangé et prêt à l'emploi. Il est spécialement conçu pour la réparation des surfaces asphaltées, y compris les nids-de-poule et les tranchées destinées aux services publics. Il peut être appliqué directement du sac dans la zone endommagée, et ce, sans le réchauffer. Une fois en place, il peut être compacté pour obtenir une surface lisse et durable.

### DOMAINES D'APPLICATION

Sable Marco® Asphalte Froid est idéal pour les réparations d'asphalte d'une épaisseur variant entre 2,5 cm (1 po) et 10 cm (4 po), recouvrant des zones allant jusqu'à 0,4 m<sup>2</sup> (4 pi<sup>2</sup>). Il peut être utilisé pour réparer les nids-de-poule, les fissures larges ou les zones affaissées. Sable Marco® Asphalte Froid convient pour les allées, les voies piétonnières et les zones de stationnement asphaltées. Il n'est pas recommandé pour les bordures, les dos d'âne et les rampes ni pour les nouvelles extensions d'allées.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Asphalte froid prêt à l'emploi, aucun chauffage requis
- Facile à appliquer directement du sac
- Facile à compacter pour créer une réparation lisse
- Idéal pour les nids-de-poule, les fissures larges et les zones affaissées

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Sac de 30 kg (66 lb)
Couleur	Noir
Durée de conservation	12 mois, lorsqu'entreposé dans le conditionnement d'origine, non ouvert
Conditions d'entreposage	Entreposer dans un endroit sec et couvert, à l'abri des intempéries. Le compactage dû au stockage ne modifie pas la maniabilité.
Rendement	Environ 0,014 m <sup>3</sup> (0,5 pi <sup>3</sup> ) par sac de 30 kg (66 lb)

#### PRODUCT DATA SHEET

Sable Marco® Asphalte Froid

Décembre 2025, Édition 01.01

020201010030000257

## VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## RESTRICTIONS

- Utiliser pour des réparations allant jusqu'à 0,4 m<sup>2</sup> (4 pi<sup>2</sup>)
- Par temps froid, conserver le sac dans un endroit chaud pour au moins 24 heures avant l'usage.
- N'est pas recommandé pour une utilisation sur les bordures, les dos d'âne et les rampes, ni pour les nouvelles extensions d'allée

## ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

### PRÉPARATION DE SURFACE

Retirer tout asphalte endommagé sur une profondeur entre 5 cm (2 po) et 10 cm (4 po) et égaliser les bords. Nettoyer la zone de tout débris, poussière, boue, herbe ou tout autre matériau de base instable. Pour des réparations plus profondes, remplir de gravier jusqu'à l'épaisseur appropriée.

### APPLICATION

Verser le Sable Marco® Asphalte Froid dans la zone préparée, en laissant déborder légèrement environ 1,3 cm (1/2 po) au-dessus de l'asphalte environnant. Compackter vigoureusement à l'aide d'un compacteur ou d'un dameur manuel. Pour les réparations plus profondes, verser et compacter en couches d'un maximum de 5 cm (2 po) d'épaisseur. L'épaisseur de réparation finale ne doit pas dépasser 10 cm (4 po).

## MÉTHODE DE MURISSEMENT

La zone réparée peut généralement être utilisée après 3 à 7 jours. Le mûrissement peut être plus long lors de températures chaudes. Laisser mûrir de 60 à 90 jours avant l'application d'un produit d'impression pour allée. Respecter les instructions du fabricant du produit d'impression.

## NETTOYAGE

Nettoyer les outils avec de l'essence minérale immédiatement après l'usage.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à [www.sika.ca](http://www.sika.ca).

### Sable Marco Inc

26 Chemin de la Pêche  
Pont-Rouge  
QC G3H 1C3

### PRODUCT DATA SHEET

Sable Marco® Asphalte Froid  
Décembre 2025, Édition 01.01  
020201010030000257

SableMarcoAsphalteFroid-fr-CASABLE-(12-2025)-1-1.pdf

