

RECONSTEC 900- REJOINTOIEMENT

Mortier de rejointoiement pour grès, pierre calcaire et granite

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Très bonne résistance aux cycles de gel-dégel
- » Très grande rétention d'eau (deux fois plus élevée que les produits à base de chaux aérienne ou hydraulique)
- » Sans retrait (même pour une consistance plus « claire »)
- » Très bonne adhérence au support (due au mécanisme de durcissement du ciment)
- » Ne constitue pas un coupe-vapeur (porosité similaire à celle du support)
- » Facile à appliquer
- » Sans mûrissement
- » Versions colorées disponibles

AVERTISSEMENT

Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut causer l'irritation d'une peau sensible. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Reconstec 900 est un mortier formulé spécialement pour le rejointoiement des pierres naturelle (pierre calcaire, grès, granite). Il est recommandé pour restaurer les joints au niveau du sol et au-dessus du sol et où des sels de déglacage sont utilisés pendant l'hiver. Il est un produit à base d'un ciment hydraulique spécial, sable de silice, sable lavé de rivière et ajouts minéraux. Sans polymère ou agent de liaisonnement intégré.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Enlever les impuretés, le mortier détérioré et toute autre matière qui nuit à l'adhérence. Les joints doivent être dégarnis à une profondeur d'au moins 1 cm (½ po) - préférablement 2 cm (¾ po).

MALAXAGE

Utiliser approximativement un ratio de 5 parties de produit pour une partie d'eau potable. Utiliser un contenant propre. Verser la quantité d'eau requise premièrement et ajouter la poudre en brassant. Mélanger manuellement ou utiliser un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 à 450 rpm). Mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance épaisse. Éviter un surplus d'eau. Éviter le brassage prolongé. Ne pas mélanger plus de produit que l'on ne peut installer en 15 minutes.

APPLICATION ET FINITION


Humecter les joints avant l'application. Appliquer le mortier en utilisant les outils appropriés, sans créer de poches d'air et en respectant le profil original du joint.

MÛRISSEMENT

Le mûrissement n'est pas nécessaire.

NETTOYAGE

Enlever le produit collé sur les outils et l'équipement de malaxage avec de l'eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.



RECONSTEC 900- REJOINTOIEMENT

GARANTIE

Tous les renseignements fournis sont exacts au meilleur de notre connaissance et le produit convient aux usages auxquels il est destiné. Cependant, aucune garantie explicite ou implicite n'est donnée, étant donné que les opérations sont hors de notre contrôle. Notre responsabilité se limite expressément et uniquement au remplacement des produits défectueux ou à notre choix, au REMBOURSEMENT DE CE PRODUIT.

TEMPS DE FINITION

Environ 30 minutes après le malaxage, selon la température, l'humidité relative et le genre de fini désiré.

EMBALLAGE

Seau de 20 kg (44 lb.).

DURÉE DE CONSERVATION

Un an dans son emballage original, non ouvert.

DONNÉES TECHNIQUES*

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

ASTM C 109	Grès	Pierre calcaire	Granite
28 jours	2 à 3 MPa	2 à 5 MPa	10 à 16 MPa

MASSE VOLUMIQUE	Grès	Pierre calcaire	Granite
kg/m ³	1400	1600	1850

RATIO DE MALAXAGE	1 partie d'eau pour environ 5 parties de produit.		
--------------------------	---	--	--

Remarque: Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site Internet à l'adresse suivante; www.king-mortiers.com

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s'il est utilisé d'une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s'y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

V0521

SIKA CANADA INC.

Siège social

601, avenue Delmar
Pointe-Claire (Québec) H9R 4A9

Autres sites

Boisbriand (Québec)
Brantford ; Cambridge ; Sudbury ; Toronto (Ontario)

Edmonton (Alberta)
Surrey (Colombie-Britannique)