



SikaForce®-315

ADHÉSIF SUPER RAPIDE POUR PLASTIQUE ET MÉTAL



SikaForce®-315 est un adhésif polyuréthane bicomposant à prise très rapide spécialement conçu pour offrir une solution unique pour le collage de petits éléments comme les fixations de rétroviseur, les attaches, les moulures, les goupilles de capot, les vitres de porte, les rétroviseurs latéraux, etc.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Adhésif haute résistance
- Excellente adhérence à une grande variété de substrats
- Prise très rapide
- Préparation de surface minimale
- Excellente résistance environnementale
- Cartouche de type seringue pour application facile for easy dispensing

NOUVEAU SYSTÈME D'APPLICATION AMÉLIORÉE

- Application manuelle plus facile
- Application plus précise
- Petite quantité, moins de perte

EN SAVOIR PLUS



BUILDING TRUST
CONSTRUIRE LA CONFIANCE



APPLICATION INSTRUCTIONS

SikaForce®-315




- 1 Veiller à ce que toutes les surfaces soient propres, sèches et exemptes de poussière ou de graisse avant le collage. Pour coller du plastique, du métal ou de la peinture, poncer la surface à coller avec un tampon Scotch-Brite™ ou du papier abrasif (grain 80 à 120) et essuyer à sec pour éliminer tout débris.



- 6 Après l'application, une petite quantité de produit en excès peut s'écouler du mélangeur statique en raison de la contre-pression. Si cela se produit, essuyer l'excès de produit à l'aide d'un essuie-tout. NE PAS TIRER sur le piston, car cela pourrait faire revenir le produit mélangé dans la seringue.



- 2 Tout en tenant la seringue vers le haut, retirer le capuchon gris situé à l'extrémité supérieure de la seringue.



- 7 Coller la pièce sur le verre ou la carrosserie du véhicule pendant le temps ouvert (50 secondes à 23 °C)¹. Comprimer l'adhésif à 0,5 – 1,0 mm (0,02 – 0,04 po) et racler tout excédent de matière. Il est possible d'appliquer du ruban adhésif, mais cela n'est pas nécessaire pour la plupart des applications.



- 3 Purger une quantité de produit équivalente à une pièce de monnaie pour mettre les pistons à niveau avant de fixer le mélangeur statique.



- 8 Laisser agir le produit pendant 5 à 10 minutes, après quoi la pièce collée sera prête à l'emploi¹. Le produit durcit complètement en 24 heures à une température de 23 °C.



- 4 Fixer le mélangeur statique. Éliminer les premiers centimètres du cordon pour assurer un malaxage adéquat.



- 9 Laisser le mélangeur statique sur la seringue ou remettre le capuchon gris sur la seringue jusqu'à la prochaine utilisation. Ne jamais laisser la seringue sans capuchon, car cela pourrait entraîner un durcissement dans la cartouche ou un déversement accidentel.



- 5 Appliquer l'adhésif sur la pièce.

REMARQUE : En raison de son mûrissement rapide, le produit durcit dans le mélangeur statique en moins d'une minute. Dans ce cas, jeter et remplacer le mélangeur statique, purger 2,5 cm de produit (étape 4 ci-dessus) avant de poursuivre le travail ou de commencer une nouvelle application.

¹ Le temps ouvert et le temps de prise seront plus longs à basse température et plus courts à haute température.

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Sika Canada Inc.
Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9

Autres sites
Boisbriand (QC)
Brantford; Cambridge;
Sudbury; Toronto (ON)
Edmonton (AB) Surrey (C-B)

1-800-933-SIKA
www.sika.ca

© Sika Canada inc. / 12.2023

BUILDING TRUST
CONSTRUIRE LA CONFIANCE

