

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaInject® TX-21

Agent thixotrope (anciennement TPH.® PUR-O-STOP-FS TX)

DESCRIPTION DU PRODUIT

SikaInject® TX-21 est un agent thixotrope conçu pour être utilisé avec le SikaInject®-210 DE.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaInject® TX-21 doit être uniquement utilisé par des installateurs qualifiés et expérimentés.

SikaInject® TX-21 est adapté aux applications suivantes, sans s'y limiter :

- Arrêt des arrivées d'eau à fort débit à l'aide de la résine d'injection SikaInject®-210 DE
- Augmentation de la viscosité de la résine d'injection SikaInject®-210 DE

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

SikaInject® TX-21 offre les caractéristiques et avantages suivants :

- Épaissit la résine ; augmente la viscosité
- Réduit le risque de lessivage par l'eau
- Améliore l'efficacité de la résine
- Compatible avec d'autres résines polyuréthanes SikaInject® sur demande

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	4,5 kg	
Aspect / Couleur	Liquide / Jaunâtre transparent	
Durée de conservation	12 mois à partir de la date de production	
Conditions d'entreposage	Entreposer au sec dans le conditionnement d'origine, intact et non ouvert, et à une température entre 15 °C et 25 °C.	
Densité	~0,92 kg/L	(DIN EN ISO 2811-1)
Viscosité	~21 cP	(DIN EN ISO 2555)

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent

varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS

Communiquer avec Sika Canada pour plus d'information sur la compatibilité avec d'autres résines d'injection polyuréthane de la gamme SikalInject®.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

MALAXAGE

Ajouter 7 % (en poids) de SikalInject® TX-21 aux 10 kg de composant A du SikalInject®-210 DE et malaxer jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Après le mélange avec le composant B du SikalInject®-210 DE, le produit présente une consistance hautement visqueuse. Le lessivage de cette résine d'injection thixotrope par des forts débit d'eau est réduit et plus difficile.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques.

En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Autres sites:

Boisbriand (Québec)
Brantford; Cambridge
Sudbury; Toronto (Ontario)
Edmonton (Alberta)
Surrey (Colombie-Britannique)

Sika Canada inc.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca

Fiche technique du produit

SikalInject® TX-21
Août 2026, Édition 01.01
020707010020000058

SikalInjectTX-21-fr-CA-(08-2026)-1-1.pdf

