

PRODUCT DATA SHEET

Sable Marco® Ciment à Maçonner

Ciment de maçonnerie de type N

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sable Marco® Ciment à Maçonner est un ciment de maçonnerie de type N conçu pour offrir la plasticité, la maniabilité, la rétention d'eau et l'intégrité d'adhérence requises pour les travaux de maçonnerie. Sable Marco® Ciment à Maçonner est idéal pour les applications de maçonnerie non portante au-dessus du niveau du sol.

DOMAINES D'APPLICATION

Sable Marco® Ciment à Maçonner est idéal pour la préparation de mortiers pour applications de maçonnerie non portante telles que la pose de briques, blocs, placage de pierre et le rejointoiement, en plus d'être utilisé pour des applications nécessitant une résistance modérée. Il convient pour une utilisation intérieure et extérieure dans les constructions au-dessus du niveau du sol.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Texture fine pour faciliter le malaxage
- Excellente maniabilité
- Bonne rétention d'eau pour un mûrissement amélioré
- Convient aux travaux de maçonnerie au-dessus du niveau du sol, intérieurs et extérieurs

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Sac de 30 kg (66 lb)
Couleur	Gris
Durée de conservation	12 mois, lorsqu'entreposé dans son conditionnement d'origine non ouvert
Conditions d'entreposage	Entreposer au sec et à l'abri des éléments. Ne pas utiliser, si le produit a été en contact avec de l'eau ou de l'humidité ou s'il contient des grumeaux durcis.
Densité	2 890 kg/m ³ (180 lb/pi ³)
Température du produit	Entre 5 °C (40 °F) et 30 °C (86 °F)
Température du substrat	Entre 5 °C (40 °F) et 30 °C (86 °F)

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS

- N'est pas conçu pour les applications de maçonnerie structurelle ou portante, ou pour les applications sous le niveau du sol ou en immersion
- N'est pas conçu pour les mélanges de maçonnerie spécialisés nécessitant du ciment de type S
- Ne pas utiliser les ciments de maçonnerie pour des travaux de bétonnage
- Malaxer avec de l'eau potable propre seulement

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Malaxer une (1) partie de Sable Marco® Ciment à Maçonner avec trois (3) parties de sable de maçonnerie humide et meuble. Ajouter progressivement de l'eau potable propre tout en mélangeant afin d'obtenir une consistance plastique facile à travailler.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Sable Marco Inc
26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge
QC G3H 1C3

PRODUCT DATA SHEET
Sable Marco® Ciment à Maçonner
Octobre 2025, Édition 01.01
021850101000000185

SableMarcoCimentMaonner-fr-CASABLE-(10-2025)-1-1.pdf

