

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Édition 12.2017/v1

DCC Master Format™ 03 53 19 (03 54 16)

CHAPE POUR BÉTON

Sikafloor® Level-50^{CA}

CHAPE DE SOUS-FINITION AUTONIVELANTE À BASE DE CIMENT POUR APPLICATIONS ÉPAISSES

Description	Sikafloor® Level-50 ^{CA} est une chape autonivelante à base de ciment et modifiée aux polymères, à un composant pour les sols de béton intérieurs. Polyvalent, durable et applicable manuellement, elle permet le ragréage et l'aplanissement des substrats, de manière rapide et économique, avant l'application d'un fini. Épaisseur typique de l'application 20 - 50 mm (3/4 - 2 po).																																
Domaines d'application	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usines. ▪ Installations manufacturières. ▪ Édifices commerciaux. ▪ Caves. ▪ Corridors. ▪ Entrepôts. ▪ Hôpitaux. ▪ Usage résidentiel. ▪ Construction en régime accéléré. ▪ Nivellement des dalles de béton préfabriqué. 																																
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produit autonivelant et de grande fluidité. ▪ Sert au nivellement et à la réfection de sols anciens. ▪ Séchage rapide. ▪ Circulation piétonnière après 6 heures [23 °C (73 °F)]. ▪ Excellente sous-finition pour l'application des carreaux de céramique ou revêtements en feuilles. ▪ Excellente sous-finition pour l'application de revêtements époxy. ▪ Peu odorant. 																																
Données techniques	<p>Conditionnement Sac de 25 kg (55 lb)</p> <p>Couleur Gris béton</p> <p>Consommation Environ 13 L (0,45 pi³) par sac</p> <p>Épaisseur approximative par sac de 25 kg (55 lb)</p> <table border="0"> <tr> <td>20 mm (3/4 po)</td> <td>0,64 m² (6,9 pi²)</td> </tr> <tr> <td>38 mm (1 1/2 po)</td> <td>0,34 m² (3,6 pi²)</td> </tr> <tr> <td>50 mm (2 po)</td> <td>0,26 m² (2,8 pi²)</td> </tr> </table> <p>(Ces données ne tiennent pas compte de la porosité, du profil ni des pertes.)</p> <p>Conservation 1 an dans son conditionnement d'origine, non-ouvert. Entreposer dans un endroit sec entre 5 et 25 °C (41 et 77 °F) en s'assurant que le produit ne soit pas exposé à la pluie, à la condensation ou à une forte humidité.</p> <p>Rapport de malaxage 3,3 L (0.87 gal US) d'eau par sac de 25 kg (55 lb)</p> <p>Propriétés à 23 °C (73 °F) et 50 % H.R.</p> <p>Masse volumique ASTM C185 (mélange mouillé) 2,20 kg/L (137 lb/pi³)</p> <p>Température d'application (substrat et air ambiant) 10 °C (50 °F) min., 25 °C (77 °F) max.</p> <p>Épaisseur d'application 20 mm (3/4 po) min. 50 mm (2 po) max.</p> <p>Résistance à la compression ASTM C109, MPa (lb/po²)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>10 °C (50 °F)</th> <th>23 °C (73 °F)</th> <th>30 °C (86 °F)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24 h</td> <td>6 (870)</td> <td>16 (2320)</td> <td>15 (2175)</td> </tr> <tr> <td>3 jours</td> <td>12 (1740)</td> <td>27 (3916)</td> <td>27 (3916)</td> </tr> <tr> <td>7 jours</td> <td>13 (1885)</td> <td>30 (4351)</td> <td>30 (4351)</td> </tr> <tr> <td>14 jours</td> <td>17 (2465)</td> <td>34 (4931)</td> <td>32 (4641)</td> </tr> <tr> <td>28 jours</td> <td>27 (3916)</td> <td>40 (5801)</td> <td>40 (5801)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Temps de prise ASTM C266</p> <p>Prise initiale 1 h 40 min</p> <p>Prise finale 2 h 30 min</p> <p>Écoulement ASTM C230 (modifié) 0 min 300 mm (11,8 po)</p> <p>15 min 200 mm (9,45 po)</p> <p>Temps d'emploi</p> <p>Épaisseur de 40 mm (1,5 po) 25 - 28 min</p>			20 mm (3/4 po)	0,64 m ² (6,9 pi ²)	38 mm (1 1/2 po)	0,34 m ² (3,6 pi ²)	50 mm (2 po)	0,26 m ² (2,8 pi ²)		10 °C (50 °F)	23 °C (73 °F)	30 °C (86 °F)	24 h	6 (870)	16 (2320)	15 (2175)	3 jours	12 (1740)	27 (3916)	27 (3916)	7 jours	13 (1885)	30 (4351)	30 (4351)	14 jours	17 (2465)	34 (4931)	32 (4641)	28 jours	27 (3916)	40 (5801)	40 (5801)
20 mm (3/4 po)	0,64 m ² (6,9 pi ²)																																
38 mm (1 1/2 po)	0,34 m ² (3,6 pi ²)																																
50 mm (2 po)	0,26 m ² (2,8 pi ²)																																
	10 °C (50 °F)	23 °C (73 °F)	30 °C (86 °F)																														
24 h	6 (870)	16 (2320)	15 (2175)																														
3 jours	12 (1740)	27 (3916)	27 (3916)																														
7 jours	13 (1885)	30 (4351)	30 (4351)																														
14 jours	17 (2465)	34 (4931)	32 (4641)																														
28 jours	27 (3916)	40 (5801)	40 (5801)																														

Délai avant recouvrement	Matériaux à base d'eau	12 h
	Matériaux sans solvant	36 - 48 h
	Matériaux avec solvant	48 h
Séchage final	Circulation piétonnière	4 - 6 h
	Circulation légère	1 jour
	Circulation intense	2 jours
Changement volumétrique ASTM C531		
28 jours	+0,028 %	
Résistance de liasonnement (au béton) CSA-A23.2-6B		
Épaisseur de 20 à 50 mm (3/4 à 2 po)	2,2 MPa (319 lb/po ²) (rupture du substrat)	
<i>Les propriétés des produits reflètent généralement des moyennes obtenues en laboratoire. Certaines variations peuvent se produire au chantier sous l'influence de conditions environnementales locales et de facteurs tels que la préparation, l'application, le mûrissement et les méthodes de tests des produits.</i>		

MODE D'EMPLOI

Préparation et apprêtage de la surface

Il faut appliquer une couche de l'apprêt Sika® Level-01 Primer^{CA} sur tous les substrats en béton et ciment conformément à la Fiche technique du produit.

Le substrat doit être sec, propre et stable avant d'appliquer l'apprêt et la chape autonivelante. Retirer tous les traitements antérieurs comme les revêtements, scellants, cires, mélanges caoutchouteux, imprégnations et résidus d'agents de mûrissement, ainsi que tous les produits contaminants comme toute trace de saleté, poussière, laitance, graisse, huiles et autres corps étrangers qui vont empêcher la pénétration de l'apprêt Sika® Level-01 Primer^{CA} et l'adhérence de Sikafloor® Level-50^{CA}.

Préparer les surfaces en béton et ciment à l'aide de moyens mécaniques tels que le sablage ou au jet d'eau haute-pression, le grenailage, la scarification ou toute autre méthode appropriée pour obtenir une surface texturée ouverte au grain fin (référence ICRI-CSP 4 minimum). Le béton fragile doit être retiré et tout défaut de surface, comme les cavités et les effritements, doit être exposé et réparé à l'aide d'un mortier Sika adéquat avant d'épandre l'apprêt et le produit autonivelant. Tous les fentes et trous doivent être remplis pour éviter que l'apprêt ne pénètre dans les couches inférieures. Adressez-vous au Service des ventes techniques de Sika Canada pour tout conseil.

Tout matériau friable non adhérent, y compris les résidus de préparation, doit être entièrement retiré avec un aspirateur avant d'appliquer l'apprêt Sika® Level-01 Primer^{CA}. La résistance à la compression du substrat en béton doit être d'au moins 25 MPa (> 3625 lb/po²) à 28 jours et la résistance à la traction d'un minimum de 1,5 MPa (218 lb/po²) au moment de l'application de l'apprêt Sika® Level-01 Primer^{CA}. Les taux d'émission de vapeur d'humidité du substrat doivent être conformes aux exigences du revêtement de sol prévu. Consulter le fabricant du revêtement de sol final pour tout conseil.

Il faut choisir soigneusement la méthode de la préparation mécanique de la surface et le moment de l'application de l'apprêt et de la chape. Sur certains substrats extrêmement poreux, suite à la préparation mécanique, un surcroît de dégagement gazeux va s'échapper pendant un certain laps de temps (environ 48 heures) jusqu'à obtention d'un équilibre entre la pression de vapeur de la dalle et le milieu ambiant. Avant de commencer l'installation globale, Sika Canada suggère de faire des essais à plusieurs endroits sur des petites surfaces afin de déterminer les contraintes liées à l'application de l'apprêt et l'acceptabilité de la performance du produit final. En général, une application à une couche de l'apprêt Sika® Level-01 Primer^{CA} devrait suffire. Toutefois, prévoir une double couche d'apprêt sur des substrats extrêmement poreux. Lorsqu'il faut appliquer plusieurs couches, ne pas épandre trop de matériau.

Malaxage	Ajouter 3,3 L (0,87 gal US) d'eau potable à un contenant d'une dimension convenable, puis ajouter la poudre [25 kg (55 lb)] en brassant lentement. Une fois toute la poudre ajoutée, continuer à mélanger en se servant d'un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 - 400 tr/min) pendant au moins trois (3) minutes, jusqu'à l'obtention d'un mélange uniforme. Laisser reposer le mélange jusqu'à la dispersion de la plupart des bulles d'air.
Application	Verser le mélange sur une surface apprêtée, puis l'étendre à l'aide d'une truelle ou d'une règle calibrée pour l'obtention de l'épaisseur voulue. Il n'est pas possible de passer un rouleau à pointes lorsque l'épaisseur dépasse 15 mm (19/32 po) et d'espérer éliminer l'air emprisonné de manière efficace. Il peut donc rester des bulles d'air à la surface. Toutefois, cela n'entrave en rien la performance du produit.
Mûrissement	Sikafloor® Level-50 ^{CA} doit être mûri et laissé à l'air libre. Ne pas employer la méthode humide de mûrissement, d'agent de mûrissement ou utiliser des produits de scellement.
Nettoyage	Nettoyer avec de l'eau. Le produit durci ne peut être enlevé que mécaniquement.
Restrictions	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'entreposage du produit est particulièrement important. Il est essentiel de le protéger de la pluie, de la condensation ou d'une forte humidité ; à défaut, la pénétration de l'humidité à travers le sac engendrera la formation de mottes de matériau. ▪ Pour de meilleurs résultats, la température du produit au moment du malaxage et de l'application devrait se situer entre 18 et 29 °C (65 et 84 °F). Des températures plus basses peuvent conduire à des développements de résistance plus lents. ▪ Protéger le produit Sikafloor® Level-50^{CA} fraîchement appliqué de la condensation et de l'eau pendant au moins 24 heures. ▪ Protéger Sikafloor® des courants d'air et de la chaleur excessive pendant le mûrissement. ▪ Fermer le système de ventilation et le chauffage radiant pour une période de 24 heures. ▪ Ne pas dépasser la quantité d'eau recommandée. ▪ Les températures basses prolongent la durée du séchage. ▪ Les variations de la température affectent le temps d'emploi du produit.

- Sikafloor® Level-50^{CA} n'est pas un revêtement esthétique.
- Ne convient pas aux pentes ou aux inclinaisons > 0,5 %.
- Pour usage intérieur seulement.
- Au moment de recouvrir de résines Sikafloor® ou de couches additionnelles de Sikafloor® Level-50^{CA}, préparer la surface mécaniquement afin d'éliminer toute laitance susceptible de nuire à l'adhérence.
- Au moment de recouvrir le Sikafloor® Level-50^{CA}, s'assurer que la teneur d'humidité satisfait les exigences du produit de revêtement.

Santé et sécurité

Pour plus de renseignements et conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage et l'élimination des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ la plus récente du produit contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données portant sur la sécurité.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT**

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l'application et l'utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d'utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n'offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours consulter la plus récente version de la Fiche technique du produit qu'ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SIKA CANADA INC.
Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9

Autres sites
Toronto
Edmonton
Vancouver

1-800-933-SIKA
www.sika.ca

Certifié ISO 9001 (CERT-0102780)
Certifié ISO 14001 (CERT-0102791)