

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Édition 09.2019/v1

DCC Master Format™ 03 64 00

COULIS D'INJECTION

SikaFix® PU

COULIS POLYURÉTHANE SOUPLE

Description	SikaFix® PU est un coulis polyuréthane à deux composants, à faible toxicité et à 100 % de solides. Il chasse l'eau et empêche son écoulement en formant une mousse résistante et souple adhérant solidement à la surface du béton.
Domaines d'application	<ul style="list-style-type: none"> Permet de stopper les infiltrations d'eau sous pression hydrostatique en formant une mousse semi-rigide à forte densité (cellules fermées) de polyuréthane. Fissures dans les réservoirs, les tunnels, les conduites, les sous-sols, les piscines, les passages souterrains ou toutes les structures où l'on doit arrêter les infiltrations d'eau.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> Une fois durci, le produit final est une mousse caoutchouteuse non-toxique similaire à celle employée pour les semelles de chaussures. Grande force d'adhérence, même aux surfaces humides. Souple et facile d'emploi. Imperméabilise et scelle les fissures rapidement et efficacement. Homologué par le Ministère des Transports du Québec. Procédé d'injection basse pression (pour débit d'eau faible) : Livré en cartouches jumelles ou simple et facile à dispenser à l'aide d'un pistolet à main et d'un tube mélangeur de 6 mm (1/4 po). On se sert alors des tubes Sika® Injection T's. Procédé d'injection haute pression (pour débit d'eau important) : Livré en conditionnement que l'on mélange simplement en proportion de 1:1, il peut être appliqué à l'aide d'un appareil de distribution pneumatique ou manuel.

Données techniques

Conditionnement	Cartouche simple de 250 mL (8,45 oz liq. US), 12 cartouches/boîte Cartouche jumelée de 600 mL (20,2 oz liq. US), 12 cartouches/boîte		
Consommation	1 L (33,8 oz liq. US) de coulis donne environ 25 L (6,6 gal US) de mousse (expansion libre typique) 1 L (33,8 oz liq. US) de coulis donne environ 3 L (0,79 gal US) de mousse (expansion renfermée typique) La consommation dépend de la quantité d'accélérateur utilisée et le profil du vide ou de la fissure, les conditions lors de l'injection et l'usage ultime.		
Conservation	1 an dans son emballage d'origine, non-ouvert. Entreposer dans un endroit chauffé, sur palettes. Tenir à l'abri du gel. Une fois le contenant ouvert et selon l'humidité, la durée de conservation peut être réduite à 3 mois.		
Rapport de malaxage	A:B = 1:1 par volume		
Propriétés à 23 °C (73 °F) et 50 % H.R.			
Composant	Composant A	Composant B	Mélangés A+B
Densité	1,02 kg/L	1,24 kg/L	1,13 kg/L
Viscosité	250 cps	200 cps	500 cps
Couleur	Paille	Ambre foncé	Ambre
Vie en pot (200 g)	60 min*		

*Plus l'humidité est élevée, plus le délai d'utilisation est court. Quand le produit chasse de l'eau, la mousse se forme rapidement.

Temps de réaction et de gélification (s=secondes)

SikaFix® PU	Temps de réaction	Temps de gélification
	39 s	460 s

Les propriétés des produits reflètent généralement des moyennes obtenues en laboratoire. Certaines variations peuvent se produire au chantier sous l'influence de conditions environnementales locales et de facteurs tels que la préparation, l'application, le mûrissement et les méthodes de tests des produits.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

Injection basse pression : Employer des tubes Sika® Injection T's ou les buses Sika® Ports et enfoncer le gros bout dans des trous de 13 mm (1/2 po).

Injection haute pression : Employer les obturateurs Sika® HD Packers dans des trous de 9,5 mm (3/8 po). Percer les trous à un angle de 45° de manière à intercepter la fissure à 100 mm (4 po) environ sous la surface du béton. Percer les trous alternativement de part et d'autre de la fissure, tous les 200 mm (8 po). Cette procédure devait assurer que la fissure est interceptée. Une fois les buses ou les obturateurs posés, chasser les débris des trous à l'aide d'un jet d'eau amené par un boyau de 6 mm (1/4 po) raccordé à un pot sous pression (basse pression) ou à une pompe haute pression ou à un pistolet graisseur (haute pression). Il est important de vérifier que chacun des trous atteint la fissure et que l'injection de mousse sera efficace. Si l'on constate que l'eau ne ressort pas par la fissure, percer d'autres trous. Toutes les fissures doivent contenir une certaine humidité ou avoir été mouillées à l'avance afin que la réaction puisse se déclencher ainsi que le mécanisme d'expansion.

Application	Visser le mélangeur statique à la cartouche et appliquer le SikaFix® PU en utilisant un appareil de distribution pneumatique ou manuel. Pour procéder à l'injection de la mousse SikaFix® PU, commencer par le dispositif d'injection le plus bas. À mesure que la mousse SikaFix® PU pénètre dans la fissure, elle chasse l'eau devant elle. Une fois toute l'eau évacuée, on voit apparaître la mousse et c'est alors que l'on doit injecter dans l'obturateur suivant. Poursuivre l'injection jusqu'à ce que toute la fissure soit remplie. L'excédent dépassant à la surface de la fissure s'enlève facilement à l'aide d'un couteau coupant, une fois que le produit a fini de mousser.
Nettoyage	Pour nettoyer les outils, le matériel ainsi que les tuyaux d'injection en contact avec le matériau non-mûri, utiliser SikaFix® Pump Flush, un produit de nettoyage à base de solvant ininflammable. Une fois mûri, le matériau mûri ne peut être enlevé que mécaniquement.
Restrictions	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour que la réaction du produit se déclenche – ainsi que le mécanisme d'expansion – toutes les fissures doivent être au préalable humides ou avoir été mouillées avant l'injection. ▪ Si le produit doit être en contact avec l'eau potable, utiliser le SikaFix® HH+ homologué ANSI/NSF Standard 61.
Santé et sécurité	Pour plus de renseignements et conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage et l'élimination des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ la plus récente du produit contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données portant sur la sécurité.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l'application et l'utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d'utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n'offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours consulter la plus récente version de la Fiche technique du produit qu'ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SIKA CANADA INC.
Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Quebec
H9R 4A9

Autres sites
Toronto
Edmonton
Vancouver

1-800-933-SIKA
www.sika.ca

Certifié ISO 9001 (CERT-0102780)
Certifié ISO 14001 (CERT-0102791)

