

BULLETIN TECHNIQUE CANADIEN 007

MARCHÉ-CIBLE TOITURE

31 MARS 2020 / POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Objet : Technique approuvée de malaxage d'adhésif

La plupart des adhésifs fournis par Sika Sarnafil Canada doivent être malaxés avant leur application. Ce bulletin décrit les exigences techniques qui s'appliquent lorsqu'il est nécessaire de malaxer l'adhésif.

Équipement

Le malaxage d'adhésifs Sika Sarnafil se fait au moyen d'une perceuse/visseuse dotée d'une pale de malaxage à peinture.



Pala de malaxage à peinture typique

Le malaxage doit être effectué à basse vitesse pendant au moins cinq (5) minutes pour éviter de former des bulles ou de provoquer des éclaboussures, en déplaçant la pala de haut en bas en commençant par le fond du seau.

Une fois le malaxage complété, nettoyer la pala avec de l'essence minérale dans le cas des adhésifs à base de solvant tels que le 2170R et avec de l'eau dans le cas des adhésifs à base d'eau tels que le Sarnacol 2121. Laisser la pala sécher avant de la réutiliser.

Ne pas utiliser la même pala pour malaxer les adhésifs à base d'eau et ceux à base de solvant afin d'éviter le risque de contamination croisée.

REMARQUE : Ne pas rouler ou agiter le récipient d'adhésif ou utiliser un manche à balai pour mélanger l'adhésif.

Pour plus d'information ou de conseils, veuillez contacter le service technique de Sika Sarnafil Canada