

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Édition 03.2018/v1

DCC Master Format™ 03 64 23

COULIS D'INJECTION ÉPOXY

Sikadur®-31 Hi-Mod Gel^{CA}

ADHÉSIF ÉPOXY STRUCTURAL EN PÂTE, À HAUT MODULE ET HAUTE RÉSISTANCE

Description	Sikadur®-31 Hi-Mod Gel ^{CA} est un adhésif structural bicomposant à base de résine époxy, à consistance pâteuse, sans solvant, insensible à l'humidité, à haut module et haute résistance.
Domaines d'application	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liaisonnement structural au béton, métal, bois et à la maçonnerie là où la ligne de colle n'excède pas 3 mm (1/8 po). ▪ Coulis pour boulons, goujons, tiges, pose verticale et au-dessus de la tête. ▪ Scellement pour fissures et autour des points d'injection avant d'injecter par pression. ▪ Mortier époxy de réparation du béton à l'intérieur, pose verticale et au-dessus de la tête.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insensible à l'humidité avant, pendant et après le mûrissement. ▪ Adhésif structural en pâte, à haut module et haute résistance. ▪ Excellente adhérence au béton, à la maçonnerie, au métal, aux bois et à la plupart des matériaux structuraux. ▪ Consistance pâteuse idéale pour utilisation verticale et au-dessus de la tête. ▪ Adhésif à durcissement rapide. ▪ Facile à mélanger dans les proportions de A:B = 1:1 par volume. ▪ Conforme à la norme ASTM C881, type I, II, IV et V, grade 3, classe B et C sur les adhésifs de résine époxy. ▪ Répond aux exigences de l'ACIA et l'USDA pour des applications dans les usines agroalimentaires. ▪ Homologué par le Ministère des Transports du Québec. ▪ Produit reconnu par le Ministère des transports de la Colombie-Britannique. ▪ NSF-ANSI 61 Homologué pour contact avec l'eau potable (commande spéciale seulement).

Données techniques

Conditionnement	Unité de 10 L (2,64 gal US) [Composant A : 5 L (1,32 gal US) et Composant B : 5 L (1,32 gal US)]		
Couleur	Gris béton		
Consommation	1 L produit 1 m ² d'adhésif époxy d'une épaisseur de 1 mm. 1 L d'adhésif mélangé avec 1 L par volume non-tassé d'agrégats séchés au four produit environ 1,5 L de mortier époxy. (1 gal US = 231 po ³ . 1 gal. US d'adhésif mélangé à 1 gal. US par volume libre de sable de silice séché au four donne environ 346 po ³ de mortier époxy.)		
Conservation	2 ans dans son conditionnement d'origine, non-ouvert. Entreposer au sec à des températures se situant entre 5 et 32 °C (41 et 89 °F). Conditionner le produit entre 18 et 25 °C (65 et 77 °F) avant de l'utiliser.		
Rapport de malaxage	A:B = 1:1 par volume		
Propriétés à 23 °C (73 °F) et 50 % H.R.			
Consistance	Pâte non-affaissante		
Vie en pot	Environ 30 min		
Sec au toucher	1 h 30 min - 2 h (30 mils d'épaisseur)		
Résistance à la compression ASTM D695, MPa (lb/po²)	4 °C (39 °F)*	23 °C (73 °F)*	32 °C (89 °F)*
2 h	-	-	33 (4785)
4 h	-	14 (2030)	59 (8555)
8 h	-	53 (7690)	67 (9715)
16 h	-	64 (9280)	72 (10 440)
1 jour	13 (1885)	81 (11 745)	79 (11 455)
3 jours	63 (9135)	81 (11 475)	85 (12 325)
7 jours	70 (10 150)	86 (12 470)	87 (12 615)
14 jours	76 (11 020)	87 (12 615)	87 (12 615)
28 jours	83 (12 040)	87 (12 615)	87 (12 615)
* Produit mûri et testé aux températures indiquées			
Propriétés en traction ASTM D638			
14 jours	Résistance à la traction	24 MPa (3480 lb/po ²)	
	Allongement au point de rupture	0,95 %	
	Module d'élasticité	5,13 GPa (7,4 x 105 lb/po ²)	
Propriétés en flexion ASTM D790			
14 jours	Résistance à la flexion	42 MPa (6090 lb/po ²)	
	Module d'élasticité tangent	7,22 GPa (10,5 x 105 lb/po ²)	
Résistance au cisaillement ASTM D732			
14 jours		19 MPa (2755 lb/po ²)	

Résistance de liaisonnement ASTM C882

Béton durci sur béton durci

2 jours Mûrissement sec 28 MPa (4060 lb/po²)14 jours Mûrissement humide 22 MPa (3190 lb/po²)**Température de déflexion ASTM D648**14 jours Effort fibre extrême =
1,8 MPa (264 lb/po²) 53 °C (127 °F)**Absorption d'eau ASTM D570**

7 jours 24 h d'ébullition 0,29 %

Teneur en COV ≤10 g/L

Les propriétés des produits reflètent généralement des moyennes obtenues en laboratoire. Certaines variations peuvent se produire au chantier sous l'influence de conditions environnementales locales et de facteurs tels que la préparation, l'application, le mûrissement et les méthodes de tests des produits.

MODE D'EMPLOI**Préparation de la surface**

La surface doit être propre et saine. Elle peut être sèche ou humide mais exempte d'eau à la surface. Enlever poussière, laitance, graisse, agents de mûrissement, imprégnations, cires, matières étrangères et matériaux désagrégés.

Béton : Décaper par sablage ou toute autre méthode mécanique approuvée.

Acier : Décaper par sablage jusqu'au métal blanc.

Malaxage

Prémalaxer chaque composant avant le dosage. Verser 1 partie du composant B à 1 partie du composant A par volume dans un seau propre. Malaxer intégralement pendant trois (3) minutes à basse vitesse (300 - 450 tr/min) avec une perceuse électrique munie d'une pale de malaxage, jusqu'à l'obtention d'un mélange uniforme. Ne malaxer que la quantité pouvant être utilisée durant sa période de vie en pot. Pour préparer un mortier époxy, ajouter lentement jusqu'à une partie par volume non-tassé de sable séché au four à 1 partie de Sikadur®-31 Hi-Mod Gel^{CA} déjà mélangé, et malaxer jusqu'à consistance uniforme.

Application

Comme adhésif structural : Appliquer le mélange Sikadur®-31 Hi-Mod Gel^{CA} pur sur les deux faces du substrat préparé. Faire pénétrer dans le substrat pour assurer l'adhérence. Immobiliser fermement en place jusqu'à ce que l'adhésif soit sec. La ligne de colle ne doit pas excéder 3 mm (1/8 po).

Pour sceller les fissures, pour coulis d'injection : Placer le mélange pur sur les fissures devant être injectées sous pression et autour de chaque point d'injection. Laisser bien prendre avant d'injecter sous pression.

Pour ancrer les boulons, goujons, tiges : L'espace annulaire autour du boulon ne devrait pas excéder 3 mm (1/8 po). La profondeur typique est 10 à 15 fois le diamètre du boulon. Injecter avec du Sikadur®-31 Hi-Mod Gel^{CA} pur.

Pour le rapiéçage intérieur, pose verticale et au-dessus de la tête/en sous-face : Placer le mortier en le travaillant dans le substrat préparé, remplir la cavité. Nivelier. Chaque étape/couche ne devrait pas excéder 38 mm (1 1/2 po) d'épaisseur.

Nettoyage

Recueillir avec un matériel absorbant. Disposer conformément aux règlements locaux. Le produit non-durci peut être enlevé avec Sika® Epoxy Cleaner. Le produit durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

Restrictions

- La température d'application minimale est de 4 °C (39 °F).
- Ne pas diluer avec des solvants, ceci pourrait empêcher le mûrissement adéquat du matériau.
- N'utiliser que du sable séché au four.
- L'épaisseur maximale du mortier époxy est 38 mm (1 1/2 po) par couche.
- Le produit est un pare-vapeur après mûrissement.
- Pour utiliser le mortier, le béton doit avoir un minimum de 21 - 28 jours selon les conditions de séchage et de mûrissement.
- Les substrats poreux doivent être expertisés pour la transmission de vapeur d'eau avant d'appliquer le mortier ou sceller les dalles.
- Ne pas sceller les fissures sous pression hydrostatique.

Santé et sécurité

Pour plus de renseignements et conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage et l'élimination des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ la plus récente du produit contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données portant sur la sécurité.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT**

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l'application et l'utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d'utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n'offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours consulter la plus récente version de la Fiche technique du produit qu'ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SIKA CANADA INC.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9

Autres sites
Toronto
Edmonton
Vancouver

1-800-933-SIKA
www.sika.ca

Certifié ISO 9001 (CERT-0102780)
Certifié ISO 14001 (CERT-0102791)

