

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Édition 04.2019/v1

DCC Master Format™ 03 25 00

RENFORCEMENT COMPOSITE

SikaWrap® Hex-100 G

TISSU DE FIBRE DE VERRE POUR LE RENFORCEMENT STRUCTURAL

Description	SikaWrap® Hex-100 G est un tissu de fibre de verre "E" unidirectionnelle. Il est imprégné sur le chantier avec l'époxy Sikadur®-300 pour former un polymère renforcé de fibre de verre (PRFV) qui servira à renforcer des éléments structuraux.
Domaines d'application	<p>Augmentation de la charge Renforcement sismique</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ponts. ▪ Stationnements. ▪ Structures marines. ▪ Colonnes. <p>Édifices</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Murs de maçonnerie. ▪ Détérioration des éléments structuraux. ▪ Renforcement temporaire. ▪ Changements structuraux aux systèmes de construction. ▪ Défauts de conception ou de construction.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Employé pour le renforcement en cisaillement, en confinement ou à la flexion. ▪ Souple (s'enroule facilement autour de formes complexes). ▪ Faible poids. ▪ Bonne résistance aux chocs. ▪ Non-corrosif. ▪ Résistance aux acides. ▪ Faible impact sur l'esthétique. ▪ Économique. ▪ Homologation ICBO ER-5558. ▪ Homologation ICC ESR-3288 (certaines conditions s'appliquent, communiquer avec Sika Canada). ▪ Produit reconnu par le Ministère des transport de la Colombie-Britannique. ▪ Produit qualifié par The Road Authority (TRA). ▪ Homologation NSF-ANSI Standard 61 pour le contact avec l'eau potable (sur commande spéciale seulement).

Données techniques

Conditionnement	Rouleau de 127 cm x 45,7 m (Rouleau de 50 po x 150 pi)
Couleur	Blanc
Conservation	Illimité. Entreposer au sec à des températures se situant entre 5 et 32 °C (41 et 89 °F).

Propriétés de la fibre

Direction de la fibre primaire	0° (unidirectionnelle)
Résistance en traction	2,27 GPa (33,0 x 10 ⁴ lb/po ²)
Module en traction	72,4 GPa (10,5 x 10 ⁶ lb/po ²)
Allongement	4 %
Densité	2,55 g/cm ³ (0,092 lb/po ³)
Poids par unité de surface	917 g/m ² (27 oz/v ²)
Épaisseur nominale de la fibre	0,36 mm (0,014 po)

Propriétés du tissu mûri et imprégné avec l'époxy Sikadur®-300
(21 à 24 °C (70 à 75 °F)/5 jours et suivi d'une cure à 60 °C (140 °F)/48 h)

Propriétés	Valeur moyenne ¹		Valeur de conception ²		Méthode d'essai
	MPa	(lb/po ²)	MPa	(lb/po ²)	ASTM
Résistance à la traction*	611	(8,86 x 10 ⁴)	541	(7,84 x 10 ⁴)	D3039
Module à la traction*			27 400	(3,97 x 10 ⁶)	D3039
Allongement à la rupture (%)*		2,24		1,82	D3039
Résistance en cisaillement dans un plan ± 45°	40	(5800)	34	(5000)	D3518
Module en cisaillement dans un plan ± 45°	2314	(3,36 x 10 ⁵)	2110	(3,06 x 10 ⁵)	D3518
Épaisseur nominale laminée			1,016 mm (0,04 po)		
Résistance à la traction par unité de largeur			5,43 kN/cm/pli (3,1 kips/po/pli)		D7565
Rigidité (E _r *A) par unité de largeur			278 kN/cm/pli (159 kips/po/pli)		D7565

¹ Valeur ultime moyenne, moins 3 fois l'écart-type

² Les propriétés des produits reflètent généralement des moyennes obtenues en laboratoire. Certaines variations peuvent se produire au chantier sous l'influence de conditions environnementales locales et de facteurs tels que la préparation, l'application, le mûrissement et les méthodes de tests des produits.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

Préparer la surface de béton en la sablant ou par meulage (ICRI / CSP 3 - 4). Dépoussiérer et enlever les matériaux désagrégés de la surface avec un aspirateur industriel. La surface doit être propre, exempte de graisse, d'huile et sèche. La teneur maximale d'humidité du substrat ne doit pas dépasser 4 % par poids. La surface doit être nivelée et ne présenter aucune aspérité ni saillie dépassant 0,5 mm (20 mil). Nivelier toute irrégularité supérieure à l'aide de Sikadur®-30, auquel est ajouté du sable de quartz séché au four lorsque l'épaisseur dépasse 3 mm (1/8 po) (rapport de 1:1 en fonction du volume).

Vérifier la résistance d'adhérence du béton après la préparation de la surface par un essai d'arrachement aléatoire (ACI 503R) à la discrétion de l'ingénieur. Résistance à la traction minimale de 1,5 MPa (218 lb/po²) avec rupture du substrat de béton. Tous les coins de la structure doivent être arrondis à un rayon de 12 mm (1/2 po).

Malaxage

Pour tout renseignement sur la résine époxy, consulter la Fiche technique des produits Sikadur®-300 ou 330.

Application

Découper le SikaWrap®

Le tissu peut être découpé à la longueur voulu à l'aide de ciseaux professionnels. Éviter autant que possible d'utiliser des outils à découper mal acérés ou usés car ils peuvent endommager, affaiblir ou effiloche la fibre.

Préparation et saturation

Avant de poser le tissu, apprêter le béton avec du Sikadur®-300 ou du Sikadur®-330 (le Sikadur®-330 offre une meilleure adhérence poisseuse, ce qui est particulièrement utile dans le cas d'applications au dessus de la tête ou similaires). Les produits Sikadur® peuvent être appliqués au pinceau, au rouleau ou au vaporisateur. Saturer le SikaWrap®-100 G à l'aide de l'apprêt époxyde Sikadur®-300. Sur des projets plus importants, l'exécution du processus de saturation à l'aide du saturateur de tissu tel que le AMI Custom Fabric Saturator ou un appareil similaire donnera de meilleurs résultats. Dans des cas particuliers où la taille du projet ne justifie pas l'usage d'un saturateur, le tissu peut être saturé manuellement à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule avant d'être posé.

Protection et recouvrement

À basse température ou si l'humidité relative est élevée, l'attente peut prendre plus de 12 heures et la surface, devenir légèrement collante (remontée d'amine). Il faut éliminer, avant de disposer une nouvelle épaisseur de tissu ou d'un enduit, l'effet poisseux de la surface. Pour ce faire, laver la surface à l'aide d'une éponge humide ou rincer à l'eau. Pour éviter ce phénomène, utiliser **SikaWrap® Peel Ply** (voir plus bas).

Afin d'éviter que le tissu de renforcement puisse être exposé directement au soleil, appliquer une couche de finition de Sikagard®-550 W Elastic, de Sikagard® Color A-50 Lo-VOC ou d'un autre produit approprié. Pour favoriser l'adhérence d'une couche de finition cimentaire à l'époxy durci, appliquer au préalable une couche additionnelle d'époxy (15 - 20 mil) et saupoudrer la surface de sable de quartz.

SikaWrap® Peel Ply

Si le produit doit être recouvert d'un enduit (Sikagard®, etc.) ou d'une épaisseur supplémentaire de tissu et ce, après le délai prescrit de recouvrement, prévoir d'utiliser le SikaWrap® Peel Ply **immédiatement à la suite de l'installation du tissu**, afin de protéger le tissu et lui donner un profil de surface texturé (consulter la fiche technique du SikaWrap® Peel Ply pour plus d'informations).

Restrictions

- Les calculs de conception pour le système SikaWrap® Hex-100 G doivent être réalisés et certifiés par un ingénieur indépendant dûment qualifié.
- Le système SikaWrap® Hex-100 G est un pare vapeur.
- Le système SikaWrap® Hex-100 G doit être protégé des rayons UV au moyen du Sikagard®-550 W Elastic ou d'un revêtement compatible de Sika®.

Santé et sécurité

Pour plus de renseignements et conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage et l'élimination des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ la plus récente du produit contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données portant sur la sécurité.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l'application et l'utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d'utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n'offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours consulter la plus récente version de la Fiche technique du produit qu'ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SIKA CANADA INC.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9

Autres sites

Toronto
Edmonton
Vancouver

1-800-933-SIKA
www.sika.ca

Certifié ISO 9001 (CERT-0102780)
Certifié ISO 14001 (CERT-0102791)