Construction

Sika® Primer MB

Apprêt-régulateur d’humidité et de conditionnement pour les systèmes d’encollage SikaBond®

Construction

Sika® Primer MB : Pour l'obtention d'un béton sain pour les adhésifs SikaBond®

Utilisez Sika® Primer MB pour:

■ La régulation de l'humidité:

* Aide à contrôler la propagation de la pression osmotique dans les substrats cimentaires dont le taux d'humidité peut atteindre de 4% à 6%.

■ La consolidation des substrats:

* Sur béton, ciment, produits de ragréage à base de gypse et substrats existants.

* Une bonne préparation de la surface est requise lorsque l'on utilise le Sika® Primer MB.
La surface de béton doit être propre et saine. Enlevez :

- Poussière
- Saleté
- Corps étrangers
- Laitance
- Agents de mûrissement
- Revêtements
- Graisse
- Agents d'imprégnation
- Matériaux nuisibles
- Huile
- Cire

Pour un substrat de qualité supérieure: Sika® Primer MB

La solution permanente pour de beaux planchers :
Sika® Primer MB est un apprêt époxyde à deux composants, régulateur d'humidité, pour l'encollage des planchers de bois avec les adhésifs SikaBond® sur des substrats problématiques.

AVANTAGES

- Régularise l'humidité
- Sans solvant
- Application facile au rouleau
- Cycle de construction plus court
- Excellentes pénétration et stabilisation du substrat
- Réduit la quantité d'adhésif nécessaire
- Convenant aux substrats existants préparés de manière adéquate
- Convenant aux sols chauffants
- Faible viscosité

Données techniques

Consommation	4 m²/L (160 pi²/gal. US) (10 mils e.f.m.)		
COV (Méthode PEA 24)	20 g/L		
Vie en pot, 250 g (8.8 oz)	35 à 40 min		
Résistance à la traction ASTM D 638	36 MPa (5221 lb/po²)		
	10°C (50°F)	**20°C (68°F)**	**30°C (86°F)**
Temps ouvert sur le substrat (min)	70	45	40
Temps d'attente entre les applications (h) (min./max.)	24/96	8/48	5/24
Temps de mûrissement circulation piétonnière (h)	24	12	6

***Pour obtenir plus de précisions, consulter la fiche technique sika**

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l'application et l'utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d'utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n'offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours consulter la plus récente version de la fiche technique du produit qu'ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Sika Canada Inc.
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, QC H9R 4A9
Tél.: (514) 697-2610
Fax: (514) 697-3087

Ontario
6915 Davand Drive
Mississauga, ON L5T 1L5
Tél.: (905) 795-3177
Fax: (905) 795-3192

Alberta
18131–114th Avenue N.W.
Edmonton, AB T5S 1T8
Tél.: (780) 486-6111
Fax: (780) 483-1580

1-800-933-SIKA
www.sika.ca

Une compagnie certifiée ISO 9001:2000
Pointe-Claire : SME certifié ISO 14001:2004

07/07