



SAKRETE RAPID POST

SAKRETE RAPID POST est un mélange de béton à prise rapide, prêt à l'emploi. Il est spécifiquement conçu pour fixer les piquets et les poteaux. Il suffit de verser directement le mélange dans le trou, d'ajouter de l'eau et d'agiter avec un bâton ou une tige de métal. SAKRETE RAPID POST a un temps de prise de quelques minutes et, par conséquent, ne nécessite aucun support. Le poteau peut être utilisé 3 heures après avoir été fixé.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Malaxage directement dans le trou
- Prise rapide
- Aucun support requis

UTILISATIONS

Sert à fixer rapidement les piquets de clôture et de boîte aux lettres, les poteaux de panier de basketball, de balançoires et de lampadaires. SAKRETE RAPID POST ne devrait jamais servir à la construction de poteaux de terrasse, de trottoirs, de planchers, de dalles ou d'empâtements.

PROCÉDURES

La température du mélange et du substrat doit être maintenue entre 5 °C et 30 °C (40 °F et 86 °F) au moins 24 heures avant l'application et 48 heures après celle-ci. Lorsque la température se situe en-dessous de 5 °C (40 °F), utilisez SAKRETE Fast Set.

ASSUJETTIR LES POTEAUX - Assujettir des piquets de clôture et de boîtes aux lettres, poteaux de panier de basketball, de balançoires et de lampadaires.

Préparation du trou : Creusez un trou avec une pelle ou une tarière à la profondeur requise (le trou devrait être plus profond que le seuil du gel). Laissez un espace de 2 po (5 cm) de chaque côté du poteau. Un poteau standard de 4 po (10 cm) x 4 po (10 cm) nécessitera un diamètre de 8 po (20 cm).

Malaxage et mise en place : Positionnez le poteau dans le trou. Versez simultanément le mélange SAKRETE RAPID POST et l'eau, dans une proportion de 2,8 L (3 pintes) d'eau par sac de 30 kg (66 lb.) et agitez à l'aide d'un bâton ou d'une tige de métal. Alignez le poteau à l'aide d'un niveau et vérifiez son positionnement vertical. Aucun support n'est requis. SAKRETE RAPID POST durcira presque immédiatement. Ne pas retravailler après la prise. Par temps froid, employez de l'eau chaude pour accélérer la prise. Par temps chaud, employez de l'eau froide pour retarder la prise.

MÛRISSEMENT

Attendez la prise du nouveau matériau, jusqu'à ce que la surface soit dure au toucher. Puis recouvrez-la d'une toile de polyéthylène afin de prévenir l'évaporation de l'eau ayant servi au mélange. Le poteau peut être utilisé trois heures plus tard.

DONNÉES TECHNIQUES

Prise initiale : Environ 5 à 9 minutes

Résistance à la compression : 7 jours 7 MPa (1015 psi)
28 jours 15 MPa (2175 psi)

RENDEMENT

Un sac de 30 kg (66 lb.) couvre environ 0,014 m³ (1/2 pi³).

CALCULS RAPIDES ET FACILES

(sacs requis, approximativement)

POTEAUX : # de sacs requis.

Dimensions des poteaux : 10 cm (4 po) x 10 cm (4 po)	
Diamètre du trou : 20 cm (8 po)	
Profondeur du trou	Nombre de sacs
45 cm (18 po)	1
60 cm (24 po)	1,25
90 cm (36 po)	1,75
120 cm (48 po)	2

EMBALLAGE

Sac de 30 kg (66 lb.)

UPC

055226110675

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

L'entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. Les sacs non ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PROVOQUE DES BRÛLURES. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Manipuler avec soin. Tenir hors de la portée des enfants. S'assurer de porter des lunettes de sécurité, des vêtements de protection appropriés et un masque anti-poussière. Doit être utilisé dans un endroit bien aéré.

PREMIERS SOINS : Contient du ciment qui forme une solution d'hydroxyde de calcium lorsque mouillé. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

SITE WEB

Pour de plus amples informations et autres projets en béton, visitez notre site au www.sakretecanada.com/fr ou appelez-nous au 866-725-7383.



.....

SAKRETE RAPID POST

.....

Garantie : Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s'il est utilisé d'une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s'y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies. [REV.0004_07/18/19]

.....

MATÉRIAUX KING ET COMPAGNIE

.....

Bureau d'Oakville
555 Michigan Dr.,
Oakville, ON
L6L 0G4

Bureau de Montréal
3825 rue Alfred-Laliberté,
Boisbriand, QC
J7H 1P7

Bureau de Brantford
541 Oak Park Rd.,
Brantford, ON
N3T 5L8

Bureau de Sudbury
644 Simmons Rd.,
Dowling, ON
P0M 1R0